

Para Interior

MASSA ENCHEDORA PARA PAREDES

014-1010

DESCRIÇÃO	Massa enchedora baseada numa dispersão aquosa, pigmentada com dióxido de titânio e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Nos interiores, em paredes sobre reboco e cimento afagado.
PROPRIEDADES	Serve de base à aplicação de qualquer um dos produtos abaixo indicados como adequados para acabamento, originando um sistema que oferece boa resistência à abrasão e bom aspecto decorativo. Constitui a solução mais económica na substituição de acabamentos cerâmicos em paredes e lambris, no interior.
COR(ES)	Branco sujo.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Fosco Densidade : 1.70 ± 0.03 Viscosidade de aprovação : 180.000 - 220.000 cps/Brookfield, f.4,v./25°C. De notar que este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto . Ponto de inflamação : Não inflamável.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz O reboco deve estar completamente seco, bem nivelado e regular. Recomenda-se uma 1ª demão diluída a fim de fornecer uma melhor chave para o sistema.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Rolo ou trincha. Diluição e nº de demãos : A 1ª demão deve ser diluída com 10 a 20 % de água; a 2ª demão deve ser aplicada à viscosidade de fornecimento. Após o espalhamento da massa, rolar com rolo próprio ou rolo Rugo, consoante o tipo de desenho pretendido. Tempo de secagem : Cerca de 12 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas na ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 4 a 6 dias, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	Médio, cerca de 1 Kg/m ²
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Esmalte Robbiduro (046-), Charme Acetinado (023-) e Charme Semi -Mate (026-).
FORMATO(S)	25 Kg
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	MASSA DE MARCAÇÃO	ACABAMENTO
Massa Enchedora para Paredes Diluída com 10 a 20% de água	Massa Enchedora para Paredes 014-1010	Esmalte Robbiduro , 046- Charme Acetinado , 023- Charme Semi -Mate , 026-

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 096 12.1

04-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES