

Membrana Elástica de Alta Espessura para Exterior

MEMBRANA ARMADURA

082-

DESCRIÇÃO	Revestimento baseado num copolímero especial, que origina filmes muito espessos dotados de boas propriedades de elasticidade, impermeabilização e disfarce de pequenas irregularidades das fachadas.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores, em pinturas novas e repinturas. Especialmente aconselhado para a renovação de fachadas em pastilha ou peças cerâmicas. Os seus altos sólidos permitem disfarçar pequenas irregularidades das fachadas, provenientes por exemplo da queda das pastilhas (e após regularização com a Massa Aguaplast Obra Fácil).
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Elevada elasticidade - Oculta pequenas fissuras - Boa impermeabilização - Aplicável sobre pastilha ou cerâmica
COR(ES)	<p>Branco e cores claras afináveis através do sistema de tintagem Super Colorizer (Base 1000).</p> <p><u>Nota:</u></p> <p>1) A aplicação de uma cor implica a sua aceitação pelo Cliente. Assim, recomendamos que seja sempre efectuada a aplicação de uma pequena amostra para aprovação, e só de seguida se deverá realizar a operação de pintura.</p>
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho : Semi-Acetinado</p> <p>Densidade : 1.36 ± 0.05</p> <p>Viscosidade : 122 - 124 KU/25°C</p> <p>Ponto de inflamação : Não inflamável</p> <p>Teor de Sólidos : $68 \pm 1\%$</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 39 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de raiz :</p> <p>A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, eflorescências, musgos, etc. Recomendamos sempre a aplicação prévia do Primário Hidro Armadura Fixador (020-0205).</p> <p>Repinturas :</p> <p>Primeiramente deve eliminar-se totalmente a tinta em desagregação. Posteriormente, dependendo da superfície a pintar, aplicar o primário adequado.</p> <p>No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada.</p> <p>Caso Especial</p> <p>Fachadas com revestimento cerâmico</p> <p>No caso de azulejos/pastilha/peças cerâmicas de fachada, aplicar previamente o Primário Siloxan (021-0008), como promotor de adesão. Deve-se preencher as pequenas zonas em que ocorreu a desagregação do azulejo/pastilha/peça cerâmica com materiais idênticos ou preencher com a Massa Aguaplast Obra Fácil (004-0022/39). Esta argamassa serve também para regularizar zonas degradadas.</p> <p>De seguida, em ambos os casos aplicar a Membrana Armadura .</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas : Rolo ou trincha.</p> <p>Diluição e nº de demãos : Aplicar uma demão prévia de Membrana Armadura diluída até</p>

	<p>20% com água, seguida de duas demãos cruzadas sem qualquer diluição, de modo a obter o rendimento final aconselhado.</p> <p>Tempo de secagem : 4 a 12 horas, dependendo da espessura, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Para demãos seguintes: 12 horas.</p> <p>Lavagem da ferramenta : Com água.</p>
RENDIMENTO	Aproximadamente 1m ² /litro.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	15 L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>- Evitar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C; quando estiver a chover ou quando se preveja ocorrência de chuva nos dias imediatos à aplicação do revestimento; quando estiver vento forte e especialmente se este for quente e seco; e quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.</p> <p>- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 226 14.1 28-02-2014 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	