

# AGUAPLAST

SITE: [www.tintasrobbialac.pt](http://www.tintasrobbialac.pt) | E-MAIL: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt)

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 225 05.1

Interior e Exterior

**AGUAPLAST RAPIDURO**

004-0007 004-0008

DESCRIÇÃO	Massa de fixação, encravamento e enchimento para interior e exterior.
UTILIZAÇÃO	Fixação e encravamento de todo o tipo de mobiliário urbano, caixas eléctricas e postes de valado, tubagens de ferro. Montagem de balaustradas de varandas, escadas de incêndio, etc., união de tubos de betão, rebocos impermeáveis. Pode utilizar-se sobre superfícies de cimento, betão e pedra.
PROPRIEDADES	Grande resistência à água do mar, grande aderência, não requer pontos de aderência, endurecimento rápido (10 - 14 minutos), impermeável, barreira anti-salitre, alcança rapidamente alta resistência e dureza. Alta resistência à compressão e baixa retracção, acelerador da secagem do cimento.
COR(ES)	Cinzento.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Produto em pó. Espessura máxima: sem limite. Resistência à compressão: 40 Kgs./cm <sup>2</sup> após 15 minutos; 450 Kgs./cm <sup>2</sup> após 28 dias.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Os suportes devem estar limpos, são, consistentes, ásperos e preparados para admitir cargas. Aplicar previamente um primário sobre suportes muito absorventes. Suportes antigos: Eliminar as zonas mal aderidas, remover as tintas com decapante, jacto de água ou vapor de areia.
APLICAÇÃO	Preparar a massa em proporção de 4 partes de pó para 1 de água. Amassar energeticamente até conseguir uma pasta suave e consistente: Não juntar água em excesso pois pode provocar retracções e fissurações. Esta pasta pode ser utilizada durante 10 - 14 minutos a 20°C. Não amassar novamente depois de iniciada a consolidação. ter em conta que temperaturas elevadas aceleram a secagem e que temperaturas baixas a retardam. Não prepara mais quantidade do que a necessária. Não aplicar sobre gesso. Ferramentas: Talocha ou espátula. Limpeza da Ferramenta: Produto alcalino imediatamente após utilização, recomenda-se o uso de luvas de protecção. Tempo de Trabalho: 10 - 14 minutos (não amassar novamente depois de iniciada a consolidação). Pintura: 48 horas.
RENDIMENTO	± 1,45 Kg/m <sup>2</sup> /mm camada.
FORMATO(S)	004-0007 - 1 kg; 004-0008 - 5 kg
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	Bem fechado, protegido da humidade e de temperaturas extremas, mínimo 12 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O produto deve ser aplicado a uma temperatura entre 5 e 30°C.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 225 05.1

14/07/2005 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES