

# AGUAPLAST

SITE: [www.tintasrobbialac.pt](http://www.tintasrobbialac.pt) | E-MAIL: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt)

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 456 19.2

Betume para aplicação no interior

## AGUAPLAST SPRAY ANTI FISSURAS

004-0066

DESCRIÇÃO	Spray pronto a usar para pequenas fendas e buracos
UTILIZAÇÃO	Ideal para a reparação de pequenas <b>fissuras</b> , buracos e imperfeições. Muito fácil de aplicar, rápido e limpo. Aplicar em superfícies limpas, secas e sem abates até 3mm, basta uma aplicação.
PROPRIEDADES	<b>Pronto a usar para pequenas fendas e buracos até 3mm</b> Excelente aderência sobre gesso, betão, madeira e superfícies pintadas Uso rápido, fácil e limpo Aplicação em uma camada Acabamento fino e fácil de lixar
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho</b> : Mate <b>Ponto de inflamação</b> : -35 °C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Aplicação em suportes limpos, secos e coesos. Isolar e proteger as partes metálicas com primário anticorrosivo.
APLICAÇÃO	Agite o produto até ouvir as bolas de mistura, volte a misturar por mais 15 segundos. Antes da primeira utilização aplique sobre um pano para remover o excesso de propelente.  Aplique em ziguezague a uma distância de 25 cm do substrato, mantendo o spray em posição vertical. Aguarde entre 5 a 10 segundos antes de retirar o excesso de produto com uma espátula de forma perpendicular à <b>fissura</b> de modo a garantir a adesão do produto. Após secagem completa lixar se necessário. Limpe as ferramentas com água imediatamente após utilização. Não aplicar sobre substratos sujeitos a humidade permanente  <b>Tempo de secagem</b> : Ao tacto: 12 horas Repintura: 24 horas
RENDIMENTO	
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,25L (Spray)
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Para evitar o entupimento do aerossol, inverta e accione o spray durante dois segundos, limpe o bico de pulverização com água entre demãos e no fim da aplicação.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consulte a ficha de segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 456 19.2

24/09/2019 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES