

AGUAPLAST

SITE: www.tintasrobbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 464 20.1

Massa Multiusos pronta a usar

All-4-in

0040067 0040068

| | |
|---------------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Massa multiusos pronta a utilizar que proporciona um acabamento fino e pouco absorvente . |
| UTILIZAÇÃO | Pode ser aplicado sobre gesso, placas de gesso, estuque, betão, cimento, pinturas antigas, etc, em camadas até 6 mm para nivelamento de substratos irregulares Proporciona uma base sólida para aplicar todos os tipos de tintas ou revestimentos decorativos . Enchimento e acabamento de juntas, e barramento geral da placa de gesso cartonado . Pode ser aplicado diretamente sobre uma superfície pintada. |
| PROPRIEDADES | Acabamento fino Aplicável sobre todos os tipos de tintas ou revestimentos decorativos Fácil de aplicar, estender e lixar Excelente adesão Pode ser aplicado em camadas até 6 mm sem fissuração Permite o acabamento das placas de gesso de qualquer nível de qualidade (Q1-Q2-Q3-Q4)*. |
| COR(ES) | Branco |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Densidade : Approx. 1,75 g/cm ³ Granulometria : < 100µ: Fina pH : 8 ± 1 Reacção ao fogo : A2, s1 do EN 13963 : 3ª. Pasta de secado de uso misto para juntas de placas de gesso laminado |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | Os suportes devem estar limpos e secos. Eliminar o pó e as manchas de gordura ou cera . Eliminar as zonas e tintas mal aderidas . Isolar as superfícies muito absorventes . Não aplicar sobre superfícies submetidas a umidade constante . |
| APLICAÇÃO | Massa pronta a usar . Ferramentas : Aplicável com espátula/talocha, rolo, máquinas tipo bazooka e equipamentos airless (caudal mínimo 5 l/m , bicos de 5,31). Tempo de trabalho : Sem limite. Tempo de secagem: 24 horas x mm (23°C - 65°C humidade) Repintura : Depois de seco Lavagem da ferramenta : Lavar com água imediatamente após uso |
| RENDIMENTO | 1,75 Kg/m ² /mm camada |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | |
| FORMATO(S) | 15 Kg e 25Kg |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM | Bem fechado e protegido das geadas, mínimo 36 meses. |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | O produto não deve ser aplicado a temperaturas inferiores a 5°C e superiores a 35°C. |
| ESQUEMA(S) DE PINTURA | |
| PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO | |
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA | |
| GARANTIAS | |

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 464 20.1

29/06/2020 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES