

AGUAPLAST

SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 455 19.1

Para interior e exterior

AGUAPLAST REPARADOR DE MADEIRA

004-0217

DESCRIÇÃO	Betume para renovação e reparação de madeiras.
UTILIZAÇÃO	Reparação e enchimento até 50 mm sobre todo o tipo de madeiras. Ideal para reparação e reconstrução de mobiliário, portas, mesas, janelas, etc.
PROPRIEDADES	Fácil de moldar depois de aplicado Pode-se lixar e pintar em apenas 3 horas Extraordinária aderência Reforçado com fibra de vidro Acabamento fino e firme, ideal para todos os tipos de tintas para madeira
COR(ES)	Castanho claro
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 0.95 ± 0.05 Aspecto : Pó Granulometria : < 200 µ: fino
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a aplicar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Remova partes de madeira soltas e aplique um primário se necessário. Remova com uma espátula superfícies com algas ou musgos e volte a limpar.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Talocha ou betumadeira. Diluição : Misturar 0,4 litros de água por 1 kg de produto. Tempo de secagem : Para manuseamento: Cerca de 30 min, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para lixar e pintar: Cerca de 3 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1 KG
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O produto deve ser aplicado a uma temperatura ambiente entre 5 a 35°C. Não utilizar a temperatura inferior a 5°C.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 455 19.1

24/09/2019 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES