

MORTERO CEMENTO RÁPIDO

Para obturação de fugas de água e trabalhos de urgência



CARACTERÍSTICAS GERAIS

UTILIZAÇÕES:

- Para obter ou tapar rapidamente fugas de água.
- Indicado para trabalhar sobre suportes húmidos.
- Preencher e reparar condutas e depósitos de betão.
- Realização de juntas em downpipes.
- Pode misturar-se com areia de 1 a 3 volumes para fazer argamassas rápidas de reboco.
- De uso interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente à intempérie e à humidade. Impermeável
- Não retrai nem fissa uma vez endurecido.
- Elevada resistência e dureza. Pode ser submetida a esforços em 20 minutos.
- Desenvolve elevadas resistências mecânicas rapidamente (15 minutos).
- Compatível com argamassas de cimento Portland, acelera o seu endurecimento.
- Cor: Cinza.

EMBALAGEM

Código	Acondicionamento	Unidade caixa	Paletização
70166-002	Caixa 1,5 kg	10	45 Caixas
70166-001	Caixa 6 kg	4	28 Caixas

DADOS TÉCNICOS

Produto	
Aparência	Pó
Composição	Cargas minerais e ligantes hidráulicos
Cor	Cinza
Granulometria	< 0,5 mm
Densidade do pó	1,1 g/cm3
pH	> 11
Força compressiva	> 15 N/mm2 (M15)
Classificação 998-2	
Proporção do componente	Cimento: 50 % - Áridos: 50 %
Reação ao fogo	A1
Absorção de água	0,5 kg/m2 min0,5
Permeabilidade ao vapor de água	μ 15/35
Aplicação	
Temperatura	5-30 °C
Ferramentas	Talocha, espátula
Diluição	0,3 L / 1kg
Espessura de aplicação	5 mm
Tempo de trabalho	Aprox. 5 min a 20 °C
Tempo de secagem	Aprox. 24 h a 20 °C
Consumo	Aprox. 1,5 kg/m2 y mm.
Interno / Externo	Interno/Externo

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

Aplicar sobre suportes secos. O suporte deve ser coeso, resistente e limpo de pó, gordura, cera ou qualquer outra substância que impeça a boa adesão do produto. Eliminar partes soltas ou mal aderidas de rebocos, argamassas, tintas antigas, etc. Todas as áreas contaminadas com mofo e/ou algas devem ser cuidadosamente limpas e depois tratadas com FUNGISTOP ou outro agente antifúngico.

APLICAÇÃO

Utilize água, recipiente e ferramentas limpas para misturar o produto. Misturar na proporção 0,3L de água/1 kg de pó. Amassar até conseguir uma pasta suave e consistente. O produto pode ser usado imediatamente. A pasta permanece trabalhável por aprox. 5 minutos a 20°C. As altas temperaturas encurtarão e as temperaturas frias poderão prolongar o tempo de trabalho. Não mexa depois de iniciado o fraguado. Não adicione água nem pó depois de iniciado o fraguado. Não adicione água em excesso para evitar abatimento. Aplicar manualmente com espátula ou talocha de aço inoxidável. Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar.

PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA

PREVENÇÃO

Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.

Não aplicar sobre suportes sujeitos a humidade constante. Não aplicar em suportes degradados ou inconsistentes. Não aplicar em suportes metálicos, pinturas ou uniões de materiais desintegráveis.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Período de conservação garantido: 36 meses. A melhor qualidade é garantida na embalagem original fechada. A data de fabricação pode ser lida conforme impressa na embalagem e/ou concluída fora do número de lote YDDD##. Exemplo: Nº do lote. 414401 = 23 de maio de 2024 (144/365). As embalagens abertas devem ser consumidas o mais rápido possível.

SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a última Ficha de Dados de Segurança disponível em www.beissier.com.

PROCEDIMENTOS DE ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Descarte os resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais. O pó deve ser recolhido, hermeticamente fechado em sacos e eliminado em aterros aprovados. A pasta não deve ser descartada no esgoto. Se a reciclagem não for viável, descarte-a de acordo com as regulamentações locais. Contém cimento. UFI: 0EX1-N0KY-G007-RAYW

REGULAMENTOS E CERTIFICADOS APLICÁVEIS

Normas e certificados aplicáveis:



BEISSIER S.A.U. 21
Pol. Txirrita Maleo. 14 B.0095
E-20100 Errenteria. España

MORTERO CEMENTO RÁPIDO

EN 998-2

Mortero para alvenaria prescrita de uso corrente (G), para muros, pilares e divisórias.

Proporção do componente	Cimento: 50% - Áridos: 50%
Reação ao fogo	A1
Absorção de água	0,5 kg/m ² min ^{0,5}
Permeabilidade ao vapor de água	μ 15/35

Certificações Ambientais:



Observações gerais: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.

BEISSIER S.A.U.
Txirrita Maleo 14, E- 20100 Errenteria
T. +34 943 344 070 · beissier@beissier.es

www.beissier.com

MORTERO CEMENTO RAPIDO
ABRIL 2024
v.1