

FICHA TÉCNICA

CIMENTO COLA FLEXÍVEL

Cimento Cola Porcelânico

Fixação de ladrilhos, azulejos, grés e mosaicos. Uso em camada fina

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para colocação de materiais cerâmicos em paredes e pavimentos; azulejos, mosaicos, tijolos, terraços, grés.
- Apto para a fixação de cerâmicas de absorção de 1 e 3%.
- Sobre suportes de ladrilho, pedra e cimento. Para uniões de fibrocimento.
- Pela sua flexibilidade, este produto está especialmente recomendado para grandes superfícies ou suportes pouco rígidos.
- De uso exterior e interior. Adequado para usar em piscinas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Cimento porcelânico de altas prestações: Classificação C2 segundo EN-12004.
- Resistente à água e à imersão.
- Utilização em camada fina.
- Grande aderência e flexibilidade.
- Tempo de trabalho longo.

APLICAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suporte

O suporte deve estar liso e nivelado. Aplicar sobre suportes consistentes, sem fendas, limpos e secos. Eliminar manchas de gordura, ceras, e zonas mal aderidas. Eliminar o pó e sanear a superfície. Aplicar previamente um primário sobre suportes muito absorventes ou desagregáveis.

Aplicação

Num recipiente limpo, de preferência de borracha ou plástico, juntar 0,32 litros de água por cada 1 kg de produto e misturar até obter uma pasta consistente e homogênea. Deixar repousar 5 minutos, e voltar a mexer a massa antes de aplicar.

Aplicar com talocha normal ou dentada, sobre o suporte e/ou sobre o ladrilho do azulejo. Colocar e ajustar a peça, deixando uma junta de 3 a 5 mm e pressionar levemente antes de que o adesivo comece a formar película. Assegurar a correcta humedificação dos azulejos tirando aleatoriamente alguns deles. É aconselhável fazer juntas de 3 mm em interiores e de 5 mm em exteriores.

Limpar as cerâmicas com esponja húmida antes do endurecimento do produto. Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar.

Para fixar azulejos de pasta branca ou azulejo sobre azulejo, assim como para trabalhar sobre suportes de gesso, utilizar o CIMENTO COLA EM PASTA BEISSIER.

Conselhos de aplicação

- Não aplicar o produto por pontos, utilizar talocha dentada sobre superfícies perfeitamente niveladas.
- Não reutilizar a massa juntando mais água nem material fresco.
- Para revestimentos cerâmicos e pedra natural de absorção inferior a 5%, utilizar colagem dupla (aplicação do produto no suporte, e no tardo de peça a colar).

FICHA TÉCNICA

- Não aplicar massa para juntas antes do endurecimento do produto.
- Humedecer o suporte em épocas quentes ou em locais fortemente ventilados.
- Para rejuntar utilizar argamassas para juntas, não utilizar cimento.

PRECAUCÕES

Não utilizar a baixas temperaturas.

Não utilizar sobre fundos de gesso, sobre argamassas peliculares ou sobre rebocos finos de camada inferior a 3 mm.

Não utilizar sobre suportes com humidade superior a 3 %.

Aquecer e esfriar previamente (24 horas) os pavimentos com aquecimento radiante.

DADOS TÉCNICOS

Produto	
Composição	Ligantes hidráulicos especiais, cargas sílicas e aditivos
Densidade aparente do pó	1,40 ± 0.05 g/cc
Densidade aparente da massa	1,50 ± 0.05 g/cc
Aspecto	Pó
Cor	Cinza
Resistência ao arranque	15 kg/cm ² depois de 7 dias
Aplicação	
Temperatura de aplicação	Entre 5° e 30°C
Mistura	0,320 l de água por 1 kg de pó
Ferramenta	Talocha lisa ou dentada
Limpeza das ferramentas	Com água, imediatamente depois de usar
Espessura de camada	2 - 10 mm
Tempo de repouso	5 minutos
Princípio de endurecimento a 20°C	4 - 6 horas
Tempo de trabalho e correção das peças	Aprox. 30 minutos
Rejuntado	Depois de 24 horas
Tempo de utilização do pavimento	Tráfego pedonal 3 dias Tráfego pesado 7 dias
Consumo Teórico	1.3 kg/m ² em camada de 1 mm 1.8-2.2 kg/ m ² para pedra de mosaico 2.5-2.8 kg/ m ² para azulejos 15x15 cm 2.8 kg/ m ² para cerâmica rústica

FORNECIMENTO

Apresentação	Unid. / Caixa	Palet
Cartão 2 kg	10	45 caixas
Cartão 6 kg	4	28 caixas

ARMAZENAGEM

Conservar bem fechado. Armazenar protegido da humidade e de temperaturas extremas.

SEGURANÇA

Isento de etiquetado de segurança. Consultar a Ficha de Dados de Segurança para mais informação.

Observações gerais

Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.



Beissier, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Errenteria.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

