

7026 PRIMÁRIO DTP - SPRAY

009-5983

DESCRIÇÃO

O Primário Aparelho DTP (Direct-to-Plastic) apresenta uma excelente adesão em plásticos não tratados, deve ser aplicado molhado-sobre-molhado sem necessidade de lixagem antes e depois da aplicação.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Excelente aderência em diversos substratos plásticos (PP, PP-EPDM, PVC, ABS, PE).
- Deve ser aplicado como primário molhado-sobre-molhado (sem lixagem antes da aplicação e sem lixagem após a aplicação).
- Flash-off mínimo de 10 minutos e flash-off máximo de 24 horas antes da aplicação do revestimento.
- Proporciona uma superfície lisa favorecendo a qualidade do acabamento final.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- As superfícies a reparar devem estar limpas, secas, isentas de ferrugem e desengorduradas utilizando o 9515 Desengodurante Anti-Silicone (602-0016).
- Lixe as peças plásticas sem primário utilizando uma esponja abrasiva fina para substratos lisos e uma esponja abrasiva média/grossa para substratos texturados.
- Desengordurar novamente com o 9515 Desengodurante Anti-Silicone (602-0016).
- Não é adequado para aplicação em Poliestireno (PS), Polipropileno puro (PP) e Polietileno puro (PE), considerados substratos não aconselhados a pintura.
- Não aplicar sobre peças plásticas previamente preparadas com primário.
- Caso exista dúvidas relativamente ao tipo de plástico, recomenda-se realizar um teste de aderência antes da reparação.

APLICAÇÃO

PROPORÇÃO DA MISTURA

Pronto a utilizar. Agitar bem a embalagem até que as esferas de mistura se movimentem livremente.

APLICAÇÃO

Nº de demãos: 1 – 1,5 demãos
Distância de pulverização: 15 - 20 cm
Espessura do filme seco [µm]: 15 - 30 µm

SECAGEM

Flash-off mínimo antes da aplicação do revestimento: 10 – 15 minutos.
Flash-off máximo antes da aplicação do revestimento: 24 horas.
Dureza total: 24h

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisquer outros materiais ou aditivos não pretencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- A presença de agentes desmoldantes utilizados no fabrico das peças plásticas pode afetar a aderência dos revestimentos, pelo que poderá ser necessário efetuar um pré-aquecimento da peça durante 60 minutos a 60°C.
- O produto foi desenvolvido para aplicação molhado-sobre-molhado, não sendo necessária lixagem antes nem após a aplicação.
- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25°C] antes de ser aplicado.

7026 PRIMÁRIO DTP - SPRAY

009-5983

PACKAGING				
Descrição	REF ^a	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
Primário DTP – Spray	009-5983	Cinzento	500 ml	12

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

36 meses a partir da data de produção, armazenado em condições normais, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar direta, na sua embalagem original devidamente fechada.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e consultar a Ficha de Dados de Segurança antes da utilização.

Informações de contacto	Revisão: 2 Data de edição: 22/07/2026
Telefone: 219 947 700 e-Mail: robbialac@robbialac.pt	APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL! Leia sempre as instruções. IMPORTANTE: Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local. Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral. Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente. Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.