9008 SPRAY 1K TEXTURADO PLÁSTICOS

009-5987

DESCRIÇÃO

Revestimento estruturado 1K especialmente desenvolvido para peças plásticas da carroçaria.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Aplicação direta, sem necessidade de aplicação de primário
- Secagem rápida.
- Alto poder de cobertura
- Regulação da estrutura mediante a distância de pulverização.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- As superfícies a reparar devem estar limpas, secas e desengorduradas utilizando o 9515 Desengodurante Anti-Silicone (602-0016).

APLICAÇÃO NORMAL

PROPORÇÃO DA MISTURA	Pronto a utilizar. Agitar bem a embalagem até que as esferas de mistura se movimentem livremente.
APLICAÇÃO	**Nº de demãos:** 2 - 3 demãos Flash-off entre demãos: 1 - 2 min
SECAGEM	Livre de poeiras [20ºC]: 5 - 10 min Seco ao toque [20ºC]: 20 - 30 min Seco em profunidade [20ºC]: 24h

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisqueres outros materiais ou aditivos não pretencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- **ATENÇÃO:** Devido à diversidade de plásticos e compostos existentes no mercado, recomenda-se a realização prévia de testes de aplicação e adesão.
- A presença de agentes desmoldantes utilizados no fabrico das peças plásticas pode afetar a adesão dos revestimentos, pelo que poderá ser necessário efetuar um pré-aquecimento da peça durante 60 minutos a 60°C.
- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25ºC] antes de ser aplicado.
- Qualquer tipo de ensaio ao revestimento aplicado (teste de adesão, resistência ao impacto de gravilha, resistência química, ensaio em câmara de névoa salina, entre outros) deverá ser realizado apenas após 15 dias da aplicação.
- Após pulverização inverter a lata e pulverizar brevemente até a completa limpeza da válvula.

PACKAGING

Descrição	REFª	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
9008 Spray 1K Texturado Plásticos	009-5987	Preto	500ml	12

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

36 meses a partir da data de produção, armazenado em condições normais, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar direta, na sua embalagem original devidamente fechada.

9008 SPRAY 1K TEXTURADO PLÁSTICOS

009-5987

COV

COV: 820 g/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIB(e)(840)**

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e consultar a Ficha de Dados de Segurança antes da utilização.

Informações de contacto	Revisão: 2 Data de edição: 16/10/2026
Telefone: 219 947 700 e-Mail: robbialac@robbialac.pt	**APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL!** Leia sempre as instruções. IMPORTANTE: Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local. Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral. Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente. Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.