

Tinta Especial para Marcação de Estradas

TRÁFEGO

016-0025 Branco 016-0026 Amarelo

DESCRIÇÃO	Tinta para marcação de pavimentos, como estradas ou outros, baseada em resinas de borracha clorada e pigmentada com pigmentos inorgânicos e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Marcação sobre pavimentos de cimento, betume e alcatrão, completamente isentos de humidade.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> * Boa durabilidade exterior. * Secagem rápida. * Boa resistência ao tráfego.
COR(ES)	Amarelo e branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<ul style="list-style-type: none"> * Brilho: Fosco * Densidade: 1.41 +/- 0.04 (a) * Viscosidade: 82 - 86 KU/25°C (a) * Teor de sólidos em volume: 49% * Ponto de inflamação: 21 - 55°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Limpeza: Desengordurar com Robbilava. Na limpeza de pavimentos de cimento, recomenda-se a utilização da Solução de Limpeza para Pavimentos.</p> <p>Para substratos polidos ou vidrados recomenda-se aplicar previamente o Primário de Aderência Ref^o021-0008.</p> <p>Recomendações especiais: Os pavimentos devem estar bem secos e isentos de poeiras e outras impurezas. Quando se trate de uma repintura, deverá ser eliminada toda a tinta que não se encontrar em bom estado.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola.</p> <p>Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 demãos de tinta, sendo a 1ª demão diluída com 25% e a 2ª demão com 5 a 10%, em volume, com Diluente para Tintas de Tráfego, 018-0102. Na aplicação à pistola diluir 15%, em volume.</p> <p>Tempo de secagem: Ao tacto: 10 a 15 minutos. Para demãos seguintes: 3 horas. Para utilização / manuseamento: 45 minutos.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Com Robbilava ou Diluente, 018-0006.</p>
RENDIMENTO	6 a 8 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	(a) Os valores indicados são os da cor branca. A tinta Tráfego na cor amarela pelas suas características, intrínsecas à sua natureza em termos de composição ao nível da pigmentação amarela, pode, em determinadas condições e em função do tipo de utilização e da própria estrutura do pavimento, apresentar quando sujeita a uma ação de força, algum esbatimento de partículas da tinta para além dos limites da marcação. Sugere-se assim a realização prévia de um teste, aplicando uma pequena área, antes de avançar para a totalidade das operações de pintura. Quando este fenómeno sucede, é recomendável a alteração para uma tinta de

natureza diferente ou então optar pela tinta Tráfego de cor branca que, como não tem pigmentos amarelos, não conduz a este efeito.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 114 19.1

11/12/2019 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES