

Tinta Plástica Especial para Tectos

## MAGICOTE

016-7001 Branco

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO                      | Tinta de acabamento de alta qualidade, formulada à base de uma dispersão vinílica especial e pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.  |
| UTILIZAÇÃO                     | Destina-se fundamentalmente a tectos, podendo também ser utilizada sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas.   |
| PROPRIEDADES                   | Tinta tixotrópica, ou seja, <b>não salpica nem pinga durante a aplicação</b> . Bom poder de cobertura.   |
| COR(ES)                        | Branco.  |
| CARACTERÍSTICA(S)<br>FÍSICA(S) | <b>Brilho</b> : Mate Total<br><b>Brilho especular</b> : inferior a 5 UB com ângulo de incidência de 85°<br><b>Densidade</b> : $1.58 \pm 0.05$<br><b>Viscosidade</b> : 87-93 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem<br><b>Ponto de inflamação</b> : Não inflamável<br><b>Teor de sólidos</b> : $68 \pm 1\%$<br><b>Qualidade do Ar Interior</b> : A+, segundo a regulamentação Francesa (LQAI.MC.55/15).<br><b>COV's</b> : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 29 g/l COV   |
| PREPARAÇÃO<br>DO SUBSTRATO     | <b>Pintura de Raiz</b><br>A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama <b>Aguaplast</b> adequadas à situação em causa.<br><br>Isolamento: Recomenda-se a aplicação do <b>Primário Plastron Anti -Humidade</b> (020-0200).<br>Selagem: Sempre que o substrato a pintar não apresente cor uniforme, aconselha-se a aplicação do <b>Primário OpacPlus</b> (020-0270).<br><br><b>Repinturas</b><br>Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada.<br><br>Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet fina, é recomendável para disfarçar pequenas irregularidades.<br><br>Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas <b>Aguaplast Standard</b> e/ou a <b>Aguaplast Standard Cima</b> .<br><br>Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se a massa <b>Aguaplast Fibra</b> .<br><br>A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com <b>Robbilava Universal</b> , (909-000X) diluído à razão de uma colher de sopa para 1L de água.<br><br>No isolamento ou selagem, proceder como no caso de uma pintura de raiz. |
| APLICAÇÃO                      | <b>Ferramentas</b> : Rolo ou trincha.<br><b>Diluição e n.º de demãos</b> : O produto é fornecido pronto a aplicar. A 1ª demão pode, no entanto, ser diluída com 5 a 10% de água, mas as demãos seguintes devem ser aplicadas tal e   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>qual.</p> <p><b>Tempo de secagem:</b> 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições.</p> <p><b>Lavagem da ferramenta :</b> Com água.</p>   |
| RENDIMENTO   | 10 - 15 m <sup>2</sup> /L/Demão  |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO   |  |
| FORMATO(S)   | 4L e 10L   |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM   | 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.   |
| OUTRAS INFORMAÇÕES   | <p>Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar , deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia, lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do <b>Desinfetante Aquoso</b> (909-001X)</p> <p>Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o <b>Aditivo Anti Algas e Fungos</b> (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas. Deverá aguardar-se algum tempo antes da aplicação da tinta , de modo a que esta recupere a sua tixotropia.</p> <p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> |
| ESQUEMA(S) DE PINTURA  |  |
| PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO   |  |
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA  | Consultar a Ficha de Segurança do produto .  |
| GARANTIAS  |  |
| NOTA   | As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .   |
| <p>Informação Técnico - Comercial : CC 089 23.1</p> <p>10/03/2023 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p> |  |