

Tinta aquosa para pavimentos de cimento

CAMPOS DESPORTIVOS

016-7701 Branco 016-7702 Verde 016-7703 Óxido de Ferro

DESCRIÇÃO	Tinta para campos desportivos com textura muito suave, baseada numa dispersão especial de resina sintética, pigmentada com dióxido de titânio rutilo, pigmentos corados resistentes aos alcalis e ao tempo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Pintura de pavimentos em cimento de campos desportivos no interior e no exterior.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> * Muita boa durabilidade exterior. * Excelente resistência ao desgaste. * Textura muito suave. * Levemente anti-derrapante.
COR(ES)	Branco, verde e óxido de ferro.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Fosco</p> <p>Densidade: 1.39 ± 0.06</p> <p>Viscosidade: 114 - 116 KU/25°C</p> <p>Ponto de inflamação: > 100 °C</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a pintar devem estar isentas de humidade, gorduras e outros contaminantes. Na limpeza dos pavimentos de cimento, recomenda-se a utilização da Solução de Limpeza para Pavimentos.
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo anti-gota.</p> <p>Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 a 3 demãos, sendo a 1ª diluída com 10 a 20% de água. As demãos seguintes devem ser aplicadas sem qualquer diluição.</p> <p>Tempo de secagem: Ao tacto: 1 hora. Para demãos seguintes: 2 horas.</p> <p>Para utilização / manuseamento: 3 a 4 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20 °C.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	8 a 12 m ² / litro / demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	4 e 15 (só cores) litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar ficha de segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

