

Para interior e exterior

PRIMÁRIO ANTI -SALITRE

020-0402

DESCRIÇÃO	Primário de base aquosa com excelentes propriedades de adesão adequado para evitar o aparecimento de salitre e retardar o aparecimento de eflorescências.
UTILIZAÇÃO	No interior e exterior como primário selante de humidade em rebocos novos ou antigos .
PROPRIEDADES	Excelente resistência aos alcalis Boa adesão ao substrato Retarda o aparecimento de humidade e salitres
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1,35 ± 0,03 Viscosidade : 85 – 95 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem . Ponto de inflamação : Não inflamável. Qualidade do Ar Interior : C, segundo a regulamentação Francesa (LQAI.MC.10/20) COV's : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 139 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Partículas em desagregação devem ser completamente removidas . Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas Aguaplast adequadas à situação em causa.
APLICAÇÃO	Agitar Ferramenta : Trincha ou rolo. Diluição e nº de demãos : 2 demãos, tal qual o produto é fornecido. Tempo de secagem superficial : 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C Tempo para aplicação do acabamento : 1 a 2 dias, nas mesmas condições. Lavagem das ferramentas : Com água.
RENDIMENTO	6-10 m ² /L, dependendo da absorção e tipo de substrato a tratar .
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com todos os tipos de tintas plásticas da Tintas Robbialac , S.A.
FORMATO(S)	1L e 4L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O produto não é adequado para paredes sujeitas a humidade causada pela condensação . Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação do primário, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco), ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares. Após a aplicação da demão do primário, se for necessário efectuar a reparação da parede com massas, deverá aplicar-se nova demão nas zonas reparadas, previamente à aplicação do acabamento. O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição,

etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do Produto.

GARANTIAS

NOTA

Informação Técnico - Comercial : CC 28.08 472 20.2

11/03/2024 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES