

Para Interior e Exterior
PRIMÁRIO/SUBCAPA ACRÍLICO

020-0001

| | |
|---------------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Tinta baseada numa dispersão aquosa de resina acrílica pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes. |
| UTILIZAÇÃO | Actua como 2 em 1: primário e subcapa para madeiras, no interior e no exterior. |
| PROPRIEDADES | Bom poder enchedor Secagem rápida Fácil lixagem |
| COR(ES) | Branco. |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Densidade: 1.28 ± 0.02 Viscosidade: 77 - 82 KU/25 °C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: > Não inflamável. COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV Qualidade do Ar Interior: A+, segundo a regulamentação Francesa (LQAI.MC.16/17) |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | Pintura de Raiz Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com Imunizador para Madeiras Cuprinol (030-0004), deixando secar durante 4 dias. Antes de proceder à aplicação do primário, lixar a superfície no sentido do veio da madeira removendo as poeiras resultantes dessa operação. Caso seja necessário nivelar a madeira, aplicar o Betume Acrílico (020-1001) que deverá ser devidamente lixado com lixa fina. Repintura Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. Em caso pintura antiga em bom estado, após a limpeza com Robbilava Universal (909-000X), caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, é necessário lavar, deixar secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicação do primário. |
| APLICAÇÃO | Ferramentas: Rolo de esmalte ou trincha. Diluição e nº de demãos: 2 demãos, diluídas até 10%, em volume, com água. Tempo de secagem Ao tacto: 10 minutos. Para demãos seguintes: 30 minutos. Para utilização/manuseamento: 30 minutos em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20 °C. Tempo para aplicação do acabamento: 30 minutos. Lavagem da ferramenta: Com água. |
| RENDIMENTO | 10 a 15 m ² /Litro/Demão, dependendo da absorção e tipo de madeira. |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | Pode ser repintado com todos os tipos de esmaltes aquosos ou sintéticos da Tintas Robbialac, S.A. |
| FORMATO(S) | 0,75L |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM | 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor. |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, |

etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 036 17.1

14/12/2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES