

Para Interior e Exterior

PRIMÁRIO /SUBCAPA ACRÍLICA

020-0001

DESCRIÇÃO	Tinta baseada numa dispersão aquosa de resina acrílica pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Actua como 2 em 1: primário e subcapa para madeiras, no interior e no exterior.
PROPRIEDADES	Bom poder enchedor Secagem rápida Fácil lixagem
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1.28 ± 0.02 Viscosidade : 77 - 82 KU/25 °C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação : > Não inflamável. COV's : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV Qualidade do Ar Interior : A+, segundo a regulamentação Francesa (LQAI.MC.16/17)
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de Raiz Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com Imunizador para Madeiras Cuprinol (030-0004), deixando secar durante 4 dias. Antes de proceder à aplicação do primário, lixar a superfície no sentido do veio da madeira removendo as poeiras resultantes dessa operação. Caso seja necessário nivelar a madeira, aplicar o Betume Acrílico (020-1001) que deverá ser devidamente lixado com lixa fina. Repintura Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. Em caso pintura antiga em bom estado, após a limpeza com Robbilava Universal (909-000X), caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, é necessário lavar, deixar secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicação do primário.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Rolo de esmalte ou trincha. Diluição e nº de demãos : 2 demãos, diluídas até 10%, em volume, com água. Tempo de secagem Ao tacto: 10 minutos. Para demãos seguintes: 30 minutos. Para utilização/manuseamento: 30 minutos em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20 °C. Tempo para aplicação do acabamento : 30 minutos. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	10 a 15 m ² /Litro/Demão, dependendo da absorção e tipo de madeira.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com todos os tipos de esmaltes aquosos ou sintéticos da Tintas Robbialac, S.A.
FORMATO(S)	0,75 e 2,5L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição,

etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 036 21.1

02/07/2021 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES