

Primário universal aquoso para interior e exterior

CLASSIDUR UNIVERSAL PRIMER

020-0098

DESCRIÇÃO	Primário aquoso, isolante e aderente, baseado num ligante catiónico.
UTILIZAÇÃO	No interior e no exterior, como primário isolante antes da aplicação de todos os tipos vulgares de acabamentos de 1 componente, aquosos ou de solventes. Como primário de adesão em madeira, pinturas envelhecidas em bom estado, vidro, metais não ferrosos, matérias plásticas duras (fazer ensaio prévio de adesão) e sobre suportes plastificados revestidos ou envernizados (fazer ensaio prévio de adesão).
PROPRIEDADES	Excelente poder isolante de manchas (taninos de madeira, nicotina, fuligem, manchas secas de humidade, etc.). Excelente adesão a uma grande variedade de suportes. Compatível com todos os acabamentos usuais de 1 componente. Secagem rápida (pode ser repintado ao fim de 4 horas) e grande facilidade de aplicação. Praticamente inodoro. Excelente isolante antes da colocação de papel de parede.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1,41 +/- 0,03 Viscosidade: 8.000 - 13.000 mPas / Brookfield, f6, V10, T20°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável Teor de sólidos: 55 +/- 1% COV's: Valor limite da UE para o produto (cat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máximo 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa.
APLICAÇÃO	A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal (909-000X), diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água. Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola. Diluição e nº de demãos: Na aplicação à trincha ou a rolo deve aplicar-se uma demão do primário tal como é fornecido. Na aplicação com pistola o primário deverá ser diluído com 5% de água. Tempo de secagem: 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 4-6 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Limpar imediatamente com água após a utilização. Limpar cuidadosamente os utensílios de aplicação antes e após a utilização, uma vez que este primário é incompatível com outros produtos.
RENDIMENTO	Para um isolamento óptimo de manchas deve aplicar-se com o rendimento de 9 a 11 m ² /litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Tintas de base aquosa ou de base solvente.
FORMATO(S)	0,75L, 4L e 10L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	12 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Este primário não deve ser aplicado directamente sobre ferro ou aço. Antes da aplicação em

madeira nua esta deverá ser tratada com um imunizador adequado. Não se aconselha a aplicação sobre superfícies caiadas, devido ao risco de formação de bolhas.

O produto não é adequado como primário antes da aplicação de revestimentos decorativos celulósicos.

O produto é incompatível com outros produtos. Não misturar com tintas de emulsão. Utilizar sempre utensílios adequados.

A diluição com água tem efeitos negativos sobre a capacidade de isolamento.

Não expor o primário à chuva. Quando aplicado no exterior deve ser repintado o mais rapidamente possível.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição, etc., com os produtos aconselhados. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 411 17.1

16-01-2018 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES