www.tintasrobbialac.pt | robbialac@robbialac.pt Serviço de Apoio ao Cliente: 219 739 699 / 911 800 085

Primário Multiusos para Interior e Exterior

PRIMALAC PLUS

020-1110

DESCRIÇÃO	Primário aquoso 100% acrílico que apresenta excelente adesão a diversas superfícies.
UTILIZAÇÃO	Em interiores e exteriores, sobre múltiplos substratos como madeiras, metal ferroso e não ferroso (aço, alumínio, galvanizados), cerâmica e PVC.
PROPRIEDADES	**Excelente adesão multi-superfícies** **Muito boa resistência à humidade e à corrosão** Secagem rápida Boa lacagem
COR(ES)	**Branco e cores claras** conforme catálogos, afináveis a partir do branco através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	**Densidade:** 1,25 ± 0,05 **Viscosidade:** 70 - 80 KU/25ºC. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. **COV's**: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máximo 60 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a pintar deve estar coesa, seca, sem poeiras, gordura ou outros contaminantes. **Pintura de Raiz** MADEIRA A madeira deve estar devidamente tratada. Antes de proceder à aplicação do primário, lixar a superfície no sentido do veio da madeira removendo as poeiras resultantes dessa operação. No interior, caso seja necessário nivelar a madeira, aplicar o **Betume Acrílico** (020-1001) que deverá ser devidamente lixado com lixa de grão fino. SUPERFÍCIES METÁLICAS É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação do primário. Lixar e desengordurar as superfícies. Aconselha-se a aplicação de 2 demãos de primário, para melhor protecção anticorrosiva, quando o substrato for ferro. **Repinturas** Em situações de repintura, se a superfície se encontrar em mau estado, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso da pintura antiga estar em bom estado, dar uma passagem de lixa de grão fino antes da aplicação do primário e desengordurar. **Recomendações Especiais:** Para chapas galvanizadas, zinco e PVC rígido, limpar com água e detergente amoniacal e lixar suavemente com lixa de grão fino. Devido à diversidade de tipos de galvanizados, recomenda-se efectuar um teste prévio de aderência. No caso do acabamento pretendido ser o esmalte **SMP Brilhante** (032-), efectuar um teste prévio de aderência ao sistema completo (Primalac Plus e SMP Brilhante) antes de avançar para a totalidade da pintura.
APLICAÇÃO	**Ferramentas:** Rolo, trincha ou pistola convencional/airless. **Diluição e n.º de demãos:** Uma ou duas demãos, tal e qual o produto é fornecido.

	Para aplicação com pistola convencional diluir com cerca de 10% de água, em volume. **Tempo de secagem:** Ao tacto: 1 hora. Para utilização/manuseamento: 2-3 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC. **Tempo para aplicação do acabamento:** 4 horas. **Lavagem da ferramenta:** Com água.
RENDIMENTO	8 - 10 m^2/Litro/demão, dependendo da absorção e tipo de substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com todos os tipos de esmaltes de Tintas Robbialac, S.A., aquosos ou sintéticos e pelo esmalte epoxi **Louça Sanitária** (ref. 830-).
FORMATO(S)	0,75L e 4L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Para obtenção de um melhor grau de acabamento do esquema de pintura, utilizar a pistola como ferramenta para aplicação. Em substratos que em termos de adesão, geralmente não aceitam um esquema de pintura, aconselha-se a realização de um ensaio prévio, com a aplicação do esquema completo, numa pequena área. Na altura da aplicação, a temperatura ambiente deve ser de 5 a 35º C. A temperatura do substrato deve estar pelo menos 2-3º C acima do ponto de orvalho e a humidade relativa deve ser inferior a 80%. Não aplicar sobre substratos muito quentes e evitar aplicar com incidência direta do sol. O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.