

Para Interior  
**BETUME ACRÍLICO**  
 020-1001

DESCRIÇÃO	Betume para madeira, baseado em resinas acrílicas.
UTILIZAÇÃO	Nivelamento de superfícies de madeira adequadamente preparadas, para uso no interior.
PROPRIEDADES	<b>Boas propriedades de nivelamento</b> Secagem rápida
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Densidade:</b> 1.57 ± 0.03 <b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Pintura de Raiz</b> Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com <b>Imunizador para Madeiras Cuprinol</b> (030-0004), deixando secar durante 4 dias. Lixar a superfície no sentido do veio da madeira removendo as poeiras resultantes dessa operação. Antes de proceder à aplicação do Betume, aplicar uma demão do <b>Primário Subcapa Acrílica</b> (020-0001) ou da <b>Subcapa Universal</b> (034-).  <b>Repintura</b> Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. Em caso pintura antiga em bom estado, após a limpeza com <b>Robbilava Universal</b> (909-000X), caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, é necessário lavar, deixar secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicação do primário.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Betumadeira <b>Diluição e nº de demãos:</b> Aconselha-se a aplicação de camadas finas e sucessivas, tal qual é fornecido. <b>Tempo de secagem</b> Ao tacto: Dependente da espessura aplicada. Para utilização / manuseamento: 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20 °C. <b>Tempo para aplicação do acabamento:</b> 3 a 4 horas. <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.
RENDIMENTO	Variável conforme o estado da superfície.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com todos os tipos de esmaltes aquosos ou sintéticos da Tintas Robbialac, S.A.
FORMATO(S)	0,25KG, 1KG e 5Kg
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.

## GARANTIAS

### NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 027 16.1

14-12-2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES