

Primário para pavimentos

MAXIPRIMER

021-0191

| | |
|--------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Primário fixador de base solvente |
| UTILIZAÇÃO | Especialmente indicado para aplicação em pavimentos, no interior e exterior, como promotor de adesão. |
| PROPRIEDADES | Máxima aderência a pavimentos difíceis Promove a adesão dos acabamentos Regulariza a absorção dos pavimentos |
| COR(ES) | Incolor. |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Densidade : 0.90 + 0.03 Viscosidade : 89 ± 3 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação : 23 - 61°C COV's : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Este produto contém no máx. 749 g/l COV |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | Pintura de Raiz A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Reparar previamente defeitos que possam existir no pavimento, como fissuras ou irregularidades e garantir o nivelamento do pavimento de modo a obter melhores resultados ao nível estético, funcional e de durabilidade. Recomenda-se a limpeza prévia com a solução de limpeza para pavimentos MAXICLEAN (909-0030) . Enxaguar posteriormente e deixar secar bem. Nas restantes superfícies, desengordurar e limpar com Robbilava . Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação e assegurar que oferece uma base coesa e adequada para garantir a perfeita aderência da repintura. Proceder a uma prévia lixagem, especialmente no caso da tinta anterior ser de natureza muito dura, vidrada ou com brilho. Remover os resíduos originados pela lixagem. Posteriormente proceder como para uma pintura de raiz. Nota : No caso de substratos vidrados ou com baixa porosidade, tais como lajes, pedra e mosaicos entre outros, é necessário limpar e desengordurar cuidadosamente as superfícies com Robbilava Universal (909-000X) ou outro desengordurante, evitando os produtos de limpeza com cera ou silicone. Recomenda-se igualmente a limpeza das juntas com uma escova por forma a eliminar toda a sujidade e outros contaminantes. |
| APLICAÇÃO | Ferramentas : Rolo ou trincha. Diluição e n.º de demãos : Uma demão tal qual é fornecido. No caso de substratos muito absorventes, aplicar 2 demãos " húmido sobre húmido". Tempo de Secagem para aplicação do acabamento : 8 a 10 horas. Lavagem da ferramenta : Com Robbilava Universal (909-000X) ou Diluyente Sintético (927-000X) . |
| RENDIMENTO | 5 m ² /Litro, dependendo da absorção e tipo de substrato. |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | Maxicover, Maxitop, MaxiSport |

| | |
|---|--|
| FORMATO(S) | 0,75L |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM | 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor. |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> <p>No caso de superfícies vidradas, sugere-se a realização de um ensaio prévio de aderência antes da aplicação do acabamento. Sob condições atmosféricas adversas (temperaturas baixas), o período de secagem para repintura poderá ser superior ao indicado.</p> |
| ESQUEMA(S) DE PINTURA | |
| PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO | |
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA | Consultar a Ficha de Segurança do produto. |
| GARANTIAS | |
| NOTA | As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo. |
| Informação Técnico - Comercial : CC 21.3 484 21.1 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES | |