

Primário Multi-Usos para Interior e Exterior

TODO-TERRENO

021-0301 Branco 021-0302 Cinzento

DESCRIÇÃO	Primário de protecção e aderência, baseado numa combinação de resinas sintéticas, contendo pigmento anticorrosivo activo.
UTILIZAÇÃO	Em interiores e exteriores, sobre superfícies de zinco, alumínio puro, PVC rígido, madeira, poliuretano, poliéster, melaminados, metacrilato, gesso, cerâmica e ferro. Também se pode utilizar em chapa galvanizada e vidro.
PROPRIEDADES	Excelente aderência a uma grande variedade de superfícies Secagem rápida Boa adesão a uma grande variedade de substratos Repintável com esmaltes aquosos, sintéticos (excepto SMP Brilhante, 032-) e nitrosintéticos.
COR(ES)	Branco e Cinzento.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1.40 ± 0.03 COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 499 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de Raiz MADEIRA</p> <p>Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com Imunizador para Madeiras Cuprinol (030-0004), deixando secar durante 4 dias.</p> <p>Antes de proceder à aplicação do primário, lixar a superfície no sentido do veio da madeira removendo as poeiras resultantes dessa operação.</p> <p>Caso seja necessário nivelar a madeira, aplicar o Betume Acrílico (020-1001) que deverá ser devidamente lixado com lixa fina.</p> <p>SUPERFÍCIES METÁLICAS</p> <p>É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de Ferrugem (928-001X). Aconselha-se a aplicação de 2 demãos de primário, para melhor protecção anticorrosiva, quando o substrato for ferro.</p> <p>Repinturas</p> <p>Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação.</p> <p>Em caso pintura antiga em bom estado, após a limpeza com Robbilava Universal (909-000X), caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, é necessário lavar, deixar secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicação do primário.</p> <p>Recomendações Especiais: As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas.</p> <p>Para chapas galvanizadas, zinco e PVC rígido, limpar com água e detergente amoniacal e lixar suavemente com lixa de grão fino. Devido à diversidade de tipos de galvanizados, recomenda-se efectuar um teste prévio de aderência.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo, trincha ou pistola.</p> <p>Diluição e nº de demãos:</p> <p><u>Trincha ou rolo:</u> 1 a 3 demãos, conforme os casos, tal e qual ou diluídas até 10% com Diluente Sintético Evaporação Média (927-002X)</p>

	<p>Pistola: Diluir a 28-30s/DIN4, usar bico 1,5-1,8 mm e uma pressão de 3 a 4Kgf/cm²; dar 1 demão cruzada para obter uma espessura seca de 40 a 50 microns.</p> <p>Tempo de secagem</p> <p>Ao tacto: 30 minutos.</p> <p>Tempo para aplicação do acabamento:</p> <p>Mínimo de 2 horas para esmaltes aquosos e sintéticos; mínimo de 12 horas para esmaltes nitrosintéticos. A aplicação do acabamento não deve exceder uma semana.</p> <p>Lavagem das ferramentas: Com Diluente Sintético Evaporação Média (927-002x)</p>
RENDIMENTO	10m ² /Litro/Demão, dependendo da absorção e tipo de substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L e 2,5L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Não aplicar em superfícies expostas directamente ao sol.</p> <p>Não é aconselhável para a pintura de estores e caixilhos de madeira em janelas, no exterior, devido às oscilações dimensionais da madeira.</p> <p>As superfícies com pinturas envelhecidas e resistentes devem ser cuidadosamente lixadas e limpas de poeiras.</p> <p>Os plásticos devem ser bem desengordurados e lixados suavemente com lixa de grão fino.</p> <p>Desaconselha-se a utilização do Primário Todo-Terreno (021-030X) sobre alumínio anodizado. Neste caso, fazer previamente um teste de aderência.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC 100 16.1 09-11-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	