

Para Madeiras no Interior
VELATURA AQUOSA EMBELEZA E DÁ COR

028-

DESCRIÇÃO	Velaturas de base aquosa, de fácil aplicação, que permitem realçar os veios da madeira.
UTILIZAÇÃO	Para dar ou modificar a cor de todos os tipos de madeira maciça ou de folheados de madeira, no interior. Ideal como preparação, dando cor, antes de envernizar madeiras, mobiliários e soalhos.
PROPRIEDADES	Uniformiza o tom da madeira Realça o veio Muito fácil de aplicar
COR(ES)	5 cores prontas: Teca, Pinho Velho, Mogno, Cedro Vermelho e Preto.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Aspecto: Mate Densidade: $1 \pm 0,02$ Ponto de inflamação: Não inflamável. COV's: Valor limite da UE para o produto (cat. A/f): 130 g/l. Este produto contém no máx. 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Limpeza - Desengordurar com Robbilava Universal (909-000X) quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com Lixa de Grão 240/320 (0005-0011/12). Recomendações especiais: Este produto deve ser sempre aplicado directamente à madeira e só deve ser efectuada a lixagem após ter sido aplicado o Tapa Poros Aquoso (020-0040) ou um Verniz sobre a Velatura.
APLICAÇÃO	Agitar bem a embalagem antes da sua utilização. Ferramentas: Trincha, rolo de esmalte, pistola ou "boneca" . Diluição e nº de demãos: Aplicar 1 ou 2 demãos diluindo com água (quantidade variável consoante a intensidade de cor desejada). Tempo de secagem: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 1 hora, nas mesmas condições. Em tempo húmido é essencial assegurar que a Velatura está suficientemente seca antes de se prosseguir com o envernizamento da superfície de madeira. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	15 m ² /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todo o tipo de vernizes para madeiras, mobiliário e soalhos da Tintas Robbialac, S.A.
FORMATO(S)	0,75L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE	Consultar a ficha de segurança do produto.

SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 071 20.1

20/01/2020 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES