



SITE: www.tintasrobbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 308 15.1

Para madeiras no interior e exterior
Decora & Protege - Mobiliário de Madeira
029-008X

| | |
|---------------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO | Acabamento mate colorido que realça, decora e protege todo o tipo de madeiras convencionais e exóticas. Proporciona uma cor rica com um aspecto natural sobre madeira convencional como o Pinho e uma tonalidade ligeiramente corada sobre madeiras exóticas como a Teca. |
| UTILIZAÇÃO | Sobre todo o tipo de madeiras, convencionais ou exóticas, no interior e exterior. |
| PROPRIEDADES | Garante uma barreira repelente à água, duradoura, que protege a madeira dos danos causados pela humidade. Secagem rápida que permite completar o trabalho em 24 horas. |
| COR(ES) | Incolor + 4 cores prontas: Teca, Carvalho, Teca Escuro e Mogno. |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Densidade: 1,03 (a) Viscosidade: 0,3 - 0,4 p/C&P/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de Inflamação: > 100°C (a) COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/f): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 129 g/l COV. |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | Remova toda a sujidade, poeiras e manchas com o Limpa & Nutre para Mobiliário de Madeira, 029-0060. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do Anti Musgos e Algas, 909-0022. Em madeira acinzentada ao desgastada aplicar o Restaurador Deck & Mobiliário, 029-0050, para trazer de volta a cor original. Para prevenir o apodrecimento ou aparecimento bolor, tratar com Imunizador Cuprinol, 030-0004. Este produto é apenas adequado para usar em madeira nua ou anteriormente protegida com Decora & Protege para Mobiliário de Madeira, 029-008X. No caso de madeiras resinosas ou oleosas, limpar previamente com o Diluente Sintético, 927-000X, e deixar secar completamente antes de aplicar o produto. |
| APLICAÇÃO | Trincha: Agitar bem a embalagem antes da sua utilização. Aplicar 2 ou 3 demãos uniformemente ao longo do veio da madeira, evitando sobreposições. A cor final do acabamento dependerá do tipo de madeira e do número de demãos aplicadas. Evitar uso intenso ou contacto com o mobiliário durante alguns dias. Tempo de Secagem: 2 a 6 horas entre demãos. O tempo de secagem é variável dependendo da natureza da madeira e das condições climáticas. Lavagem da Ferramenta: com água. |
| RENDIMENTO | 15 m ² /litro/demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira. |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | |
| FORMATO(S) | 0,75L |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM | 24 meses |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada ou quando se prevê que chova antes do produto estar seco. Em zonas exteriores muito expostas à intempérie e à luz solar, poderá verificar-se uma erosão mais rápida do filme de tinta, pelo que nestas zonas deverá realizar-se uma manutenção |

| | |
|---|--|
| | periódica da pintura, a qual deverá ocorrer logo que seja visível a degradação do aspecto decorativo. (a) Valores do incolor. |
| ESQUEMA(S) DE PINTURA | |
| PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO | |
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA | Consulte a ficha de segurança do produto. |
| GARANTIAS | |
| NOTA | As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo. |
| Informação Técnico - Comercial : CC 308 15.1 23-12-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES | |