



SITE: [www.tintasrobbialac.pt](http://www.tintasrobbialac.pt) | E-MAIL: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt) LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - CUP 138 15.1

Protector decorativo aquoso para decks no interior e exterior

Deck Ultra-Decor

029-002X 029-003X

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO                      | Acabamento decorativo que transforma os decks com tons modernos e decorativos. A sua película de alta-resistência ao desgaste é especialmente formulada com micro-partículas que ajudam a tornar os decks mais seguros do que as madeiras não tratadas.  |
| UTILIZAÇÃO                     | Em pavimentos de madeira de interiores e exteriores, sobre madeira nua ou previamente protegida com Deck Ultra-Decor. Em caso de decks previamente tratados com Deck Nutre & Protege <u>deverá aguardar-se, pelo menos 6 meses, antes de proceder à aplicação com este produto.</u> Aplicável em madeiras convencionais e algumas exóticas*.   |
| PROPRIEDADES                   | Transforma os decks com tons modernos e decorativos, renovando madeira antiga e desgastada<br>Acabamento de alta resistência ao desgaste<br>Fórmula com micro-partículas anti-derrapantes para decks mais seguros<br>Fácil de Aplicar  |
| COR(ES)                        | 13 cores prontas: Carvalho, Teca, Carvalho Escuro, Mogno, Preto, Natural, Cedro, Cedro Silvestre, Cinza Claro, Carvalho Silvestre, Cinza Médio, Cinza Escuro e Verde.  |
| CARACTERÍSTICA(S)<br>FÍSICA(S) | Brilho: Acetinado<br>Densidade: 1,07 +/- 0,03 (a)<br>Viscosidade: 59 – 62 s/ISO6/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.<br>Ponto de Inflamação: > 100°C (a)<br>COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 129 g/l COV.  |
| PREPARAÇÃO<br>DO SUBSTRATO     | Garantir que a madeira usada foi previamente tratada ou vendida especificamente para uso em decks.<br>Para aumentar a durabilidade da madeira e prevenir e proteger o ataque dos fungos, bolor e insectos deve ser previamente aplicado o Cuprinol Imunizador, 030-0004, E caso a madeira já esteja atacada aplicar o Cuprinol Erradicador, 030-0015.<br>Remover toda a sujidade, poeiras e manchas com uma escova adequada. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do Anti Algas e Musgos, 909-0022. Em decks acidentados ou desgastados aplicar o Restaurador Deck & Mobiliário, 029-0050.<br>Este produto é apenas adequado para usar em madeira virgem ou anteriormente protegida com Deck Ultra-Decor. |
| APLICAÇÃO                      | Ferramentas: Trincha<br>Diluição e Nº de Demãos: Aplicar 2 ou 3 demãos uniformemente ao longo do veio da madeira, tal e qual o produto é fornecido.<br>Tempo de Secagem: 2 a 6 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.<br>Lavagem da ferramenta: com água.  |
| RENDIMENTO                     | 16 m <sup>2</sup> /litro/demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira  |
| PRODUTOS PARA<br>ACABAMENTO    |  |
| FORMATO(S)                     | 2,5L e 5L.   |
| PERÍODO ACONSELHADO            | 24 meses.  |

|   |  |
|---|--|
| DE ARMAZENAGEM  |  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES  | <p>Agitar bem a embalagem antes e durante a sua utilização.</p> <p>A cor final do acabamento dependerá do tipo de madeira e do número de demãos aplicadas.</p> <p>Durante a aplicação evitar zonas de sobreposição de produto.</p> <p>Evitar a circulação ou desgaste intensos durante 3 a 5 dias após aplicação.</p> <p>Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada ou quando se prevê que chova antes do produto estar seco.</p> <p>Se usar mais do que uma embalagem é aconselhável misture o produto, de modo a garantir a uniformidade da cor.</p> <p>Deck Ultra-Dekor contém micro-partículas anti-derrapantes. No entanto, estas perderão o seu efeito, à medida que se acumulem no deck sujidade, poeiras ou vegetação em decomposição.</p> <p>Os decks devem ser periodicamente limpos, de modo a evitar uma redução do seu desempenho. Em condições mais agressivas, deverão fazer-se renovações regulares com o Deck Ultra-Dekor.</p> <p>* A aplicação do Deck Ultra-Dekor sobre madeiras exóticas, deve ser avaliada cuidadosamente, principalmente quanto ao teor em resinas e óleos que as madeiras possam apresentar, uma vez que a sua existência pode diminuir a adesão do produto à madeira. As superfícies devem ser sempre previamente limpas com Diluente Sintético, 927-000X, de modo a retirar o máximo de oleosidade. Posteriormente deixar secar bem antes da aplicação do Deck Ultra-Dekor.</p> |
| ESQUEMA(S) DE PINTURA   |  |
| PROPORÇÕES<br>CATALIZAÇÃO   |  |
| PRECAUÇÕES DE<br>SEGURANÇA  | Consulte a ficha de segurança do produto.  |
| GARANTIAS   |  |
| NOTA  | As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.   |
| Informação Técnico - Comercial : CC - CUP 138 15.1<br>23-12-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES |  |