



SITE: [www.tintasrobialac.pt](http://www.tintasrobialac.pt) | E-MAIL: [robialac@robialac.pt](mailto:robialac@robialac.pt) | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - CUP 01 15.1

Imunizador para Madeira - Interior e Exterior

CUPRINOL

030-0004 Incolor

DESCRIÇÃO	<p>O imunizador para madeiras Cuprinol foi concebido para penetrar profundamente na madeira, dando-lhe deste modo uma protecção duradoura contra os fungos que causam a podridão húmida e a podridão seca.</p> <p>É um imunizador de usos gerais, do tipo "solvente orgânico" composto por IPBC e Propiconazole.</p>
UTILIZAÇÃO	<p>Utiliza-se na prevenção da podridão ou ataque de insectos em madeira no interior e exterior. Não altera significativamente a cor da madeira tratada, que pode ser pintada, envernizada ou colorida.</p>
PROPRIEDADES	<p>* Excelentes propriedades fungicidas</p> <p>* Protege a madeira do apodrecimento provocado pelos fungos</p>
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: não aplicável</p> <p>Densidade: 0,79 +/- 0,02 (a)</p> <p>Viscosidade: 12 s/FC4/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.</p> <p>Ponto de inflamação: 23 - 61°C (a)</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Casos Normais:</p> <p>Limpeza: A madeira que vai ser tratada deve estar limpa e seca (máximo teor em humidade 25%) e já trabalhada.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Trincha, pulverização, por submersão ou inundação.</p> <p>Diluição e nº de demãos:</p> <p><u>Aplicação à trincha</u></p> <p>2 ou 3 demãos fartas. Aplicar as demãos subsequentes antes das anteriores estarem secas.</p> <p><u>Aplicação por pulverização</u></p> <p>2 ou 3 demãos fartas usando bico largo (não atomizador). Aplicar as demãos subsequentes antes das anteriores estarem secas.</p> <p><u>Aplicação por submersão</u></p> <p>Na maior parte dos casos a imersão completa por 5 a 10 minutos da madeira serrada ou já aparelhada dá protecção adequada. Quando a madeira vai ficar em contacto com o solo ou em circunstâncias semelhantes, nas quais venha a estar sujeita ao ataque de fungos, a imersão deve ser de pelo menos 1 hora.</p> <p><u>Aplicação por inundação</u></p> <p>Passagem da madeira serrada ou já trabalhada através da instalação Cuprinol adequada.</p> <p>Impregnação por duplo vácuo - Tratamento em profundidade em instalação adequada.</p> <p>Tempo de secagem:</p> <p>Ao tacto: dependente da absorção da madeira.</p> <p>Para demãos seguintes: não aplicável.</p> <p>Para utilização/manuseamento: 48 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Tempo para aplicação do acabamento: 3 a 5 dias.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Robbilava, 909-000X ou Diluente Sintético, 927-000X</p>
RENDIMENTO	4 a 8 m <sup>2</sup> /litro (2 a 3 demãos), dependendo da rugosidade e permeabilidade da madeira.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com esmalte, verniz ou outros acabamentos transparentes, depois de convenientemente seco.

FORMATO(S)	1L e 5L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	Quando se faz a aplicação à trinchá ou por pulverização, todas as superfícies devem ser tratadas e as juntas de peças componentes devem ser inundadas de produto, para assegurar a máxima protecção. Independentemente do método de aplicação utilizado, quaisquer cortes, furos, etc., feitos em madeira tratada devem ser novamente tratados com imunizador para manter a máxima protecção. Autorização Provisória de Venda: nº68/DGAV. CUPRINOLé uma Marca Registada da Akzo-Nobel.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consulte a ficha de segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC - CUP 01 15.1 23-12-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	