



SITE: www.tintasrobbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - CUP 02 15.1

Erradicadores para Madeiras no Interior e Exterior CUPRINOL ANTI-CARUNCHO sem cheiro

030-0015

DESCRIÇÃO	Os erradicadores para madeiras Cuprinol Anti-Caruncho, foram concebidos para penetrar profundamente na madeira, matando os insectos activos e protegendo-a contra nova infestação. São compostos por permetrina, óleo mineral e destilados de petróleo.
UTILIZAÇÃO	Em todo o tipo de madeiras no interior e exterior.
PROPRIEDADES	Excelentes propriedades insecticidas. É eficaz contra os insectos que perfuram a madeira, sendo particularmente destinado ao tratamento de madeiras já atacadas. Fortemente recomendado para a erradicação e prevenção contra as térmitas. O 030-0015 é completamente isento de cheiro.
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Não aplicável Densidade: 0,79 +/- 0,02 (a) Viscosidade: 11 s/FC4/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: 23 - 61°C (a)
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz Limpeza - A madeira que vai ser tratada deve estar limpa e seca (máximo teor em humidade 25%) e já trabalhada.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, submersão e injeção. Diluição e nº de demãos: a) <u>Aplicação à trincha</u> 2 ou 3 demãos fartas. Aplicar as demãos subsequentes antes das anteriores estarem secas. A aplicação à trincha não deve fazer-se quando a superfície da madeira está pintada, envernizada ou encerada por não ser eficiente. b) <u>Aplicação por injeção</u> Injectar o produto nos orifícios feitos pelo caruncho. c) <u>Aplicação por submersão</u> Na maior parte dos casos a imersão completa por 5 a 10 minutos da madeira serrada ou já aparelhada dá protecção adequada. Tempo de secagem: Ao tacto: depende da absorção da madeira. Para demãos seguintes: não aplicável. Para utilização/manuseamento: 48 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Tempo para aplicação do acabamento: 3 a 5 dias. Lavagem da ferramenta: Robbilava, 909-000X ou Diluente Sintético, 927-000X.
RENDIMENTO	6 a 16 m ² /litro/demão, dependendo do grau de humidade, da rugosidade e da permeabilidade da madeira.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com esmalte, verniz, ou outros acabamentos transparentes, depois de convenientemente seco.
FORMATO(S)	1L e 5L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	Quando se faz a aplicação à trincha todas as superfícies devem ser tratadas e as juntas de

	<p>peças componentes devem ser inundadas de produto, para assegurar a máxima protecção. Independentemente do método de aplicação utilizado, quaisquer cortes, furos,etc, feitos em madeira tratada devem ser novamente tratados com imunizador para manter a máxima protecção.</p> <p>Autorizações de Venda: nº 69/DGAV</p> <p>CUPRINOL é uma Marca Registada Akzo-Nobel.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consulte a ficha de segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC - CUP 02 15.1 23-12-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	