

Para Interior e Exterior

VERNIZ PARA METAIS E PEDRA

040-0020

| | |
|---------------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Verniz incolor baseado numa resina especial com boa durabilidade exterior. |
| UTILIZAÇÃO | <p>Protecção e decoração de metais e pedra, incluindo perfis de alumínio (tal qual), no interior e exterior. Pode ser aplicado em peças decorativas já enferrujadas, realçando o efeito decorativo fornecido pela corrosão.</p> <p>Ideal para aplicar em molduras, frisos e outros apontamentos de mobiliário (no interior e jardins) ou objectos de decoração de metal e pedra.</p> |
| PROPRIEDADES | <p>Protecção eficaz das superfícies, quando adequadamente aplicado.</p> <p>Contribui para uma boa manutenção do aspecto e para uma longa durabilidade dos metais e da pedra no exterior.</p> |
| COR(ES) | Incolor |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | <p>Brilho: Brillhante</p> <p>Densidade: $0,91 \pm 0,02$</p> <p>Viscosidade: 1p/C&P/25°C</p> <p>Ponto de inflamação: < 23°C</p> |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | <p>Limpeza - Desengordurar com Robbilava, em pedra ou com Diluyente, 608-0001 em metais, quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes.</p> <p>Recomendações Especiais: As superfícies devem estar bem secas e limpas de gorduras, poeira ou outras impurezas. No caso de aplicação sobre alvenarias, em virtude do grau de impermeabilização obtido pelo verniz, é muito importante que elas estejam bem secas e não contenham quantidade apreciável de sais solúveis. No caso de aplicações sobre superfícies enferrujadas, deverá ter-se o cuidado de retirar a ferrugem solta com o auxílio de uma escova de aço e/ou lixa.</p> |
| APLICAÇÃO | <p>Ferramentas: Trincha, rolo de esmalte ou pistola.</p> <p>Diluição e nº de demãos: Quando aplicado à trincha ou a rolo, não deve ser diluído, embora suporte diluições com 5 a 10%, em volume, do Diluyente, 608-0001. Quando aplicado à pistola, deve ser diluído com 30%, em volume, do Diluyente, 608-0001.</p> <p>Tempo de secagem: Ao tacto: 30 minutos. Para demãos seguintes: 4 a 8 horas. Para utilização/manuseamento: 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Com Robbilava ou Diluyente, 608-0001.</p> |
| RENDIMENTO | 7 a 12 m ² /litro/demão. |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | |
| FORMATO(S) | 1/4, 3/4 e 4 litros. |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM | 36 meses. |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | <p>É recomendável a aplicação de 1 demão no interior e 2 demãos no exterior.</p> <p>Sobre superfícies enferrujadas, deverão ser aplicadas 3 demãos, de modo a garantir-se um adequado efeito de barreira.</p> |

Sobre pedra, deve aplicar-se com pouco filme, para o que se recomenda uma diluição maior.
É desaconselhada a aplicação do Verniz para Metais e Pedra sobre perfis de alumínio lacados.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 023 12.1

02-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES