



www.tintasrobbialac.pt | robbialac@robbialac.pt

Serviço de Apoio ao Cliente: 219 739 699 / 911 800 085

CC 023 25.1

Para Interior e Exterior

VERNIZ PARA METAIS E PEDRA

040-0020

DESCRIPÇÃO	Verniz incolor baseado numa resina especial com boa durabilidade exterior.
UTILIZAÇÃO	Proteção e decoração de metais e pedra, incluindo perfis de alumínio (tal qual), no interior e exterior. Pode ser aplicado em peças decorativas já enferrujadas, realçando o efeito decorativo fornecido pela corrosão. Ideal para aplicar em molduras, frisos e outros apontamentos de mobiliário (no interior e jardins) ou objetos de decoração de metal e pedra.
PROPRIEDADES	Proteção eficaz das superfícies, quando adequadamente aplicado. Contribui para uma boa manutenção do aspetto e para uma longa durabilidade dos metais e da pedra no exterior.
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Brilhante Densidade: 091 ± 0.02 Viscosidade: 1p/C&P/25°C Ponto de inflamação: < 23°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Limpeza - Desengordurar com Robbilava , em pedra ou com Diluente Celuloso (927-003x), em metais, quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. Recomendações Especiais: As superfícies devem estar bem secas e limpas de gorduras, poeira ou outras impurezas. No caso de aplicação sobre alvenarias, em virtude do grau de impermeabilização obtido pelo verniz, é muito importante que elas estejam bem secas e não contenham quantidade apreciável de sais solúveis. No caso de aplicações sobre superfícies enferrujadas, deverá ter-se o cuidado de retirar a ferrugem solta com o auxílio de uma escova de aço e/ou lixa.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou rolo de esmalte. Diluição e nº de demãos: Quando aplicado à trincha ou a rolo, não deve ser diluído, embora suporte diluições com 5 a 10%, em volume, do Diluente Celuloso (927-003x). Tempo de secagem: Ao tato: 30 minutos. Para demãos seguintes: 4 a 8 horas. Para utilização/manuseamento: 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta: Com Robbilava ou Diluente Celuloso (927-003x)
RENDIMENTO	7 a 12 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,25L, 0,75L e 4L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor
OUTRAS INFORMAÇÕES	É recomendável a aplicação de 1 demão no interior e 2 demãos no exterior. Sobre superfícies enferrujadas, deverão ser aplicadas 3 demãos, de modo a garantir-se um adequado efeito de barreira.

Sobre pedra, deve aplicar-se com pouco filme, para o que se recomenda uma diluição maior.
É desaconselhada a aplicação do Verniz para Metais e Pedra sobre perfis de alumínio lacados.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

**PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO**

**PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 023 25.1

03/12/2025 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES