

## Verniz Enchedor Aquoso para Madeira PROMOTOR DE ENCHIMENTO

050-0011

DESCRIÇÃO	Verniz enchedor aquoso, baseado numa emulsão acrílica, com muito boas propriedades de enchimento e de muito fácil lixagem.
UTILIZAÇÃO	Como primeira demão antes de envernizar todo o tipo de superfícies madeiras, e cortiça no interior: mobiliários, soalhos ou outros elementos construtivos (portas, janelas, rodapés, aduelas, etc), facilitando a lixagem e promovendo um melhor acabamento do verniz.
PROPRIEDADES	<b>Elevado poder enchedor para um acabamento mais bonito e duradouro</b> Lixagem Fácil Secagem Rápida
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Densidade</b> : $1,02 \pm 0,03$ (a) <b>Viscosidade</b> : 22 – 28 s/ISO6/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. <b>Ponto de inflamação</b> : > 100°C (a) <b>COV's</b> : Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 139 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Limpeza</b> - Desengordurar com <b>Robbilava Universal</b> (909-000X) quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. <b>Lixagem</b> - Aconselha-se uma lixagem com <b>Lixa de Grão 150</b> (005-0008) ou mais fina. Lixar sempre no sentido do veio da madeira e remover o pó formado. <b>Recomendações especiais</b> : A superfície a envernizar deve estar bem seca e isenta de gorduras, poeiras, ceras ou outras impurezas.
APLICAÇÃO	<b>Ferramenta</b> : Trincha <b>Diluição e nº de demãos</b> : 1 a 2 demãos, tal qual o produto é fornecido, lixando previamente com <b>Lixa de Grão 150</b> (005-0008) ou mais fina. <b>Tempo de secagem</b> : <u>Ao tacto</u> : 30 minutos, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. <u>Para demãos seguintes</u> : 3 a 4 horas, nas mesmas condições. <u>Para aplicação do acabamento</u> : 3 a 4 horas, nas mesmas condições. <b>Lavagem da ferramenta</b> : Com água.
RENDIMENTO	10 a 12 m <sup>2</sup> /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	<u>Vernizes Aquosos</u> <b>Soalhos Secagem -Rápida Mate</b> (050-0021) <b>Soalhos Secagem -Rápida Brilhante</b> (050-0022) <b>Varnex Aquoso Alta -Durabilidade</b> (050-0033)
FORMATO(S)	2,5LL
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<b>Preparação do soalho</b> : Caso se pretenda proceder à coloração do soalho, podem utilizar-se antes da aplicação deste selante, as <b>Velaturas Aquosas</b> (028-000X), segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC. Entre demãos e antes da aplicação do verniz, deverá efectuar-se uma lixagem com lixa fina. O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros

	produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consulte a ficha de segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
Informação Técnico - Comercial : CC 231 21.1 02/07/2021 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	