

www.tintasrobbialac.pt | robbialac@robbialac.pt

Serviço de Apoio ao Cliente: 219 739 699 / 911 800 085

CC . 552 25.1

Verniz Aquoso para Soalhos de Madeira e de Cortiça SOALHOS SECAGEM-RÁPIDA ACETINADO

DESCRIÇÃO	Verniz aquoso acetinado baseado num copolímero de poliuretano.
UTILIZAÇÃO	No interior sobre soalhos de madeira e cortiça para protecção e decoração dos mesmos.
PROPRIEDADES	Excelente durabilidade Fácil de aplicar e sem cheiro Elevada flexibilidade
COR(ES)	Cor: Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Acetinado Densidade: 1,04 <u>+</u> 0,03 (a)
	Viscosidade: 60-65 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.
	Ponto de inflamação: > 100°C (a)
	COV's: Valor limite da UE para o produto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 110 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Limpeza - Desengordurar com Robbilava Universal (909-000X) quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com Lixa de Grão 150 (005-0008) ou mais fina.
	Recomendações especiais: Os soalhos a envernizar devem estar bem secos e isentos de gorduras, poeiras ou outras impurezas. No caso de reenvernizamento é necessário garantir boa compatibilidade com o verniz existente, pelo que se aconselha um ensaio prévio de adesão numa pequena área - teste.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha Diluição e n.º de demãos: 3 demãos, tal qual o produto é fornecido. Entre demãos lixar com lixa de Grão 150 (005-0008) ou mais fina.
	Tempo de secagem:
	Ao tacto: 30 minutos, , em zonas bem ventiladas e a temperatura da ordem dos 20°C.
	Para demãos seguintes: 3 horas, nas mesmas condições.
	Para utilização: Mínimo 24 horas, nas mesmas condições.
	Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	10 m²/Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L e 4L
PERÍODO ACONSELHADO	24 meses, em embalagens fechadas protegidas do frio e do calor.

DE ARMAZENAGEM **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Preparação do soalho: Caso se pretenda proceder à coloração do soalho, podem utilizar-se antes da aplicação deste verniz, as Velaturas Aquosas (028-000X), segundo as indicações fornecida pela respectiva ITC.

Para obter um acabamento com superior poder enchedor, recomenda-se, antes do envernizamento, a aplicação do Promotor de Enchimento (050-0011), segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC.

Instruções para o envernizamento: Para a obtenção de um bom acabamento o verniz deve ser aplicado em três demãos intervaladas de cerca de 3 horas. Após secagem da 1ª demão, efectuar uma lixagem muito ligeira e aplicar de seguida a 2ª demão e o mesmo para a 3ª demão. O pavimento não deve ser pisado antes de decorridas 24 horas sobre a conclusão do trabalho. A circulação normal não deve ser restabelecida antes de 2 dias. Os soalhos protegidos com este verniz são laváveis com água.

Manutenção do soalho: Para manter os soalhos envernizados nas melhores condições e garantir a sua beleza natural durante muito mais tempo, sugere-se a Gama de Manutenção de Soalhos Robbialac: Limpa Parquets, 013-0170, e Abrilhantador de Parquets, 013-0171, que deverão ser aplicados segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto pronto a usar. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORCÕES CATALIZAÇÃO PRECAUCÕES DE

SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS NOTA

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC . 552 25.1 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES