

## Verniz Aquoso para Soalhos de Madeira e de Cortiça SOALHOS SECAGEM -RÁPIDA BRILHANTE

050-0022

DESCRIÇÃO	Verniz aquoso brilhante baseado num copolímero de Poliuretano
UTILIZAÇÃO	No interior sobre soalhos de madeira e cortiça para protecção e decoração dos mesmos .
PROPRIEDADES	<b>Excelente durabilidade</b> Fácil de aplicar e sem cheiro Elevada flexibilidade
COR(ES)	<b>Cor:</b> Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Brilhante <b>Densidade:</b> 1,04 ± 0,03 (a) <b>Viscosidade:</b> 60-65 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem . <b>Ponto de inflamação:</b> > 100°C (a) <b>Qualidade do Ar Interior:</b> A+, segundo a regulamentação Francesa (LQAI.2022.265) <b>COV's:</b> Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 139 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Limpeza</b> - Desengordurar com <b>Robbilava Universal</b> (909-000X) quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. <b>Lixagem</b> - Aconselha-se uma lixagem com <b>Lixa de Grão 150</b> (005-0008) <b>ou mais fina</b> . <b>Recomendações especiais</b> : Os soalhos a envernizar devem estar bem secos e isentos de gorduras, poeiras ou outras impurezas. No caso de reenvernizamento é necessário garantir boa compatibilidade com o verniz existente, pelo que se aconselha um ensaio prévio de adesão numa pequena área - teste.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Trincha <b>Diluição e n.º de demãos:</b> 3 demãos, tal qual o produto é fornecido. Entre demãos lixar com <b>lixa de Grão 150</b> (005-0008) <b>ou mais fina</b> . <b>Tempo de secagem:</b> <u>Ao tacto:</u> 30 minutos, , em zonas bem ventiladas e a temperatura da ordem dos 20°C. <u>Para demãos seguintes:</u> 3 horas, nas mesmas condições. <u>Para utilização:</u> Mínimo 24 horas, nas mesmas condições. <b>Lavagem da ferramenta:</b> : Com água
RENDIMENTO	10 m <sup>2</sup> /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L e 4L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, , em embalagens fechadas protegidas do frio e do calor .
OUTRAS INFORMAÇÕES	<b>Preparação do soalho:</b> : Caso se pretenda proceder à coloração do soalho, podem utilizar-se antes da aplicação deste verniz, as <b>Velaturas Aquosas</b> (028-000X), segundo as indicações fornecida pela respectiva ITC. <b>Para obter um acabamento com superior poder enchedor,</b> recomenda-se, antes do envernizamento, a aplicação do <b>Promotor de Enchimento</b> (050-0011), segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC.  <b>Instruções para o envernizamento:</b> : Para a obtenção de um bom acabamento o verniz deve ser aplicado em três demãos intervaladas de cerca de 3 horas. Após secagem da 1ª demão,

efectuar uma lixagem muito ligeira e aplicar de seguida a 2ª demão e o mesmo para a 3ª demão. O pavimento não deve ser pisado antes de decorridas 24 horas sobre a conclusão do trabalho. A circulação normal não deve ser restabelecida antes de 2 dias. Os soalhos protegidos com este verniz são laváveis com água.

**Manutenção do soalho** : Para manter os soalhos envernizados nas melhores condições e garantir a sua beleza natural durante muito mais tempo, sugere-se a Gama de Manutenção de Soalhos Robbialac: **Limpa Parquets** , 013-0170, e **Abrilhantador de Parquets** , 013-0171, que deverão ser aplicados segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC .

O valor indicado de COV's refere-se ao produto pronto a usar. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

#### ESQUEMA(S) DE PINTURA

#### PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

#### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto .

#### GARANTIAS

#### NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 050 17.1

- ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES