

Para Interior e Exterior

VERNIZ BETÃO

051-

DESCRIÇÃO	Verniz aquoso, baseado numa dispersão especial de resina sintética.
UTILIZAÇÃO	Sobre betão.
PROPRIEDADES	Elevada durabilidade Realça o aspecto decorativo Excelente adesão Secagem rápida
COR(ES)	Incolor e 7 cores fortes afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Semi-Brilhante. Densidade: 1.00 ± 0.03 Viscosidade: < 54 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 39 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz: A superfície a envernizar deve estar seca, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Repinturas: Após limpeza com Robbilava Universal (909-000X) , deixar secar. Dar uma ligeira passagem com lixa fina para cortar o brilho, e aplicar o verniz.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, Rolo ou Pistola. Diluição e nº de demãos: Pode diluir-se ligeiramente com água até 5% em volume. Aplicar 2 demãos. Tempo de secagem: 3 a 4 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: Aguardar cerca de 4 horas antes de aplicar a 2ª demão. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	Cerca de 15 m ² /Litro/Demão, consoante a absorção da superfície.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	- Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão). Após nova lavagem com água, deve proceder-se à aplicação do Desinfetante Aquoso (909-001X) . - O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 062 16.1

24-06-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES