

Para Interior e Exterior

ACABAMENTO PARA PAVIMENTOS

058-

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa de acabamento semi-fosco baseada numa emulsão estireno-acrílica e pigmentada com dióxido de titânio e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Especialmente indicada para a pintura de superfícies horizontais e verticais, no interior e no exterior. Ideal para a pintura de pavimentos de cimento e de betão sujeitos a atrito médio, tais como: garagens, arrecadações, escadas, caves, pátios, salões de exposição, passeios.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> * Excelente adesão * Boa resistência à água e a fluídos dos automóveis * Boa resistência à acção dos raios UV * Lacagem e enchimento bons * Fácil aplicação. * Secagem rápida. * Ausência de cheiro. * Lavável. * Não inflamável.
COR(ES)	Milhares de cores médias e fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 3000 e 5000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Semi-Fosco</p> <p>Densidade: 1.270 ± 0.03 (a)</p> <p>Viscosidade: 72 - 77 KU/25°C</p> <p>Teor de sólidos em volume: 42.7% (a)</p> <p>Ponto de inflamação: > 100°C</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 139 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de Raiz</p> <p>Limpeza - Na limpeza de pavimentos de cimento utilizar a Solução de Limpeza para Pavimentos. Nas restantes superfícies, desengordurar com Robbilava. Em paredes, aplicar directamente sobre o betão ou reboco, devendo estes encontrarem-se firmes e isentos de impurezas ou materiais facilmente destacáveis.</p> <p>Repintura: Nas repinturas, deve fazer-se uma avaliação cuidada das superfícies para acautelar a eventual existência de contaminação ou de incompatibilidade com a tinta aplicada.</p> <p>Recomendações especiais: As superfícies devem estar bem secas, limpas e isentas de gorduras ou outras impurezas.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Trincha ou rolo de esmalte.</p> <p>Diluição e n.º de demãos: 2 demãos sendo a 1ª diluída com 10%, em volume, com água e a 2ª sem diluição. No caso de pavimentos pouco porosos a 1ª demão deve ser diluída até 25%, em volume, com água.</p> <p>Tempo de secagem: Ao tacto: 30 minutos. Para demãos seguintes: 4 horas. Para transitar: 24 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p>

	Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	8 a 10 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	
GARANTIAS	
NOTA	(a) dados da base 3000. As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantias, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC 236 12.1 02-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	