www.tintasrobbialac.pt | robbialac@robbialac.pt Serviço de Apoio ao Cliente: 219 739 699 / 911 800 085

Tinta Anti-Fungos para interior

ROBBIOTEL MATE

065-

DESCRIÇÃO	Tinta anti-fungos de elevada qualidade que confere proteção às cozinhas, casas de banho e outras divisões húmidas da casa devido às suas propriedades anti-fungos e anti-humidade. Baseada numa dispersão aquosa especial, copolímera estireno acrilica, esta tinta é dotada de alta resistência aos fungos devido ao elevado teor de biocidas nela incorporados.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores e tectos, em pinturas novas e repinturas. Destina-se fundamentalmente a cozinhas, casas de banho e outras divisões húmidas da casa devido às suas propriedades anti-fungos e anti-humidade.
PROPRIEDADES	Apresenta excelente **resistência aos fungos, à lavagem e à condensação.** **Eficácia > 99,9% na acção antibacteriana *** Nível de Compostos Orgânicos Voláteis muito baixo 10 anos de garantia
COR(ES)	**Branco e cores claras** conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.

CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)

	Norma	Resultado	Classificação NP EN 13300 (interior)	Classificação NP EN 1062-1 (exterior)
Brilho	NP EN ISO 2813	>5 ub	Mate	na
Resistência à esfrega húmida	NP ISO 11998	<5 µm	Classe 1	na
Poder de cobertura (RC)	NP ISO 6504-3	>98 % e <99.5 %	Classe 2	na
Permeabilidade ao vapor de água (V)	NP EN ISO 7783-2	V≤150 e >15 g/m2.d sd(m) ≥0.14 e <1.4	na	V2 (Média)
Viscosidade inicial (25ºC)	NP 234	80-90 KU		
Densidade	NP EN ISO 2811-1	1,44 ± 0,03		
Resistência à fissuração a espessuras elevadas	Anexo B - NP 4378	Ok		
Teor de sólidos (m/m)	ISO 3233-1	54% ± 1		
Resistência aos fungos	ASTM D 5590	Cumpre		
Qualidade de Ar Interior (segundo Regulamentação Francesa)	ISO 16000 - 3/6/9/11	A+		
Reação ao fogo	EN 13501-1	A2 - s1 do		
Resistência a bactérias	ISO 22196	Excelente		

NP EN 13300 - *Tintas e vernizes. Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes e tectos no interior. Classificação*
NP EN 1062-1 - *Tintas e vernizes. Produtos de pintura e esquemas de pintura a aplicar em alvenarias e betão no exterior. Parte 1-Classificação*

COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máximo 1 g/l COV.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	**Pintura de raiz** A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama **Aguaplast** adequadas à situação em causa. a) Para prevenir o aparecimento de fungos Aplicar o **Desinfectante Aquoso** (909-001X) e deixar atuar cerca de 24 horas antes de proceder à operação de pintura. b) Para proteger superfícies já contaminadas Se a superfície a pintar já está contaminada, começar por lavar com uma solução a 5% em hipoclorito de sódio (lixívia), passar várias vezes com água limpa para remover todo o hipoclorito e deixar secar; aplicar seguidamente o **Desinfectante Aquoso** (909-001X), e deixar atuar cerca de 24 horas antes de proceder à operação de pintura. Na operação de limpeza, como alternativa à lixívia e ao Desinfectante Aquoso (909-001x), pulverizar toda a área a pintar com o Spray **Removedor de Bolor e Fungos** (909-0070), deixar atuar 5 minutos e com a ajuda de uma escova / esfregão esfregar a área a aplicada. Se necessário, repetir a operação para manchas mais difíceis ou superfícies mais árduas de limpar. A atuação do spray depende da superfície e do material a tratar. Após o tratamento, lavar bem a superfície com água abundante e secar bem logo de seguida. Recomenda-se uma secagem na ordem de 12 a 24 horas em tempo quente ou 24 a 72 horas em tempo frio. Na aplicação sobre tintas pode ocorrer descoloração, pelo que se recomenda testar antes de aplicar. Para uma maior prevenção e proteção anti-humidade , poderá aplicar uma demão de **Primário Plastron Anti-Humidade** (020-0200). **Repinturas** Proceder como para uma pintura de raiz. A pintura ou repintura de paredes contaminadas por fungos é sempre um problema de difícil solução, mas na maioria dos casos este sistema dá excelentes resultados.
APLICAÇÃO	**Ferramentas:** Rolo de pelo curto para aplicação de esmalte, trincha ou pistola. **Diluição e nº de demãos:** Diluir a 1ª e a 2ª demão até 5 % em volume de água. **Tempo de secagem:** 1 a 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC. Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições. **Lavagem da ferramenta:** Com água.
RENDIMENTO	12 - 14 m^2/Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L, 4L e 10L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não se deverá efetuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5ºC ou superior a 35ºC. Em aplicações com pistola obtêm-se rendimentos inferiores aos acima indicados, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem. * Resultados dos ensaios de eficácia antibacteriana realizados e comprovados em laboratório independente segundo a Norma ISO 22196. O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES	

CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	Consultar os termos e condições.
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.