

VERNIZ HS 9050 X5

125-0109

DESCRIÇÃO

Verniz de alto desempenho e resistente a riscos.

Verniz HS de alta qualidade e muito popular, caracterizado pelo seu curto tempo de secagem, elevado brilho e excelente retenção de brilho ao longo do tempo.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Fácil de aplicar
- Tempo de secagem 60 °C: 15 – 30 min
- Brilho intenso e duradouro;
- Elevada durabilidade e resistência ao amarelecimento
- Sem necessidade de adição de diluente.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- A base deve estar completamente seca, deixar evapor de acordo com a ficha técnica.
- Acabamento existentes: as superfícies têm de ser lixadas e desengorduradas antes da aplicação.
- O Verniz fo testado sobre base aquosa e solvente.

APLICAÇÃO

PROPORÇÃO DA MISTURA 2:1 em volume

FERRAMENTAS **Pistola de Pulverização:**
Bico: 1.2 – 1.4 mm | Pressão: 1.5 - 2.0 bar [verificar informação do fabricante]

APLICAÇÃO **Nº de demãos:** 2 demãos
Flash-off entre demãos [20°C]: 5-10 min
Espessura de filme seco [µm]: 40-50

SECAGEM Pronta a polir [20°C]: 8-14 h
Pronta a polir [60°C]: 15-30 min
Infravermelhos [onda curta]: 10-20 min
Vida útil da mistura [20°C]: 60 - 120 min

OUTRAS INFORMAÇÕES

- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25°C] antes de ser aplicado.
- A seleção do endurecedor deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensão do painel.
- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisquer outros materiais ou aditivos não pretencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- Qualquer tipo de teste (adesão, impacto de pedra, resistência química, câmara de sal, etc.) deve ser realizado após 15 dias da aplicação.

VERNIZ HS 9050 X5

125-0109

PACKAGING				
Descrição	REF ^a	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
Verniz X5	125-0109	Incolor	1L	12
			5L	3
			Kit [0.5 + 0.25]	12
Endurecedor HS 9250	675-0120	Normal	0,2L	12
			0,5L	12
			0,7L	12
			2,5L	3
Endurecedor HS 9220	675-0121	Extra-Rápido	0,2L	12
			0,5L	12
			0,7L	12
Endurecedor HS 9270	675-0129	Lento	2,5L	3

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

24 meses a partir da data de produção, armazenado em condições normais e com a embalagem fechada.

COV

COV: 577 g/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIB(e)(840)**

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e ficha de segurança.

Informações de contacto

Revisão: 2 Data de edição: 25/07/2025

Telefone: 219 947 700
e-Mail: robbialac@robbialac.pt

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL!

Leia sempre as instruções.

IMPORTANTE: Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local.

Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral.

Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente.

Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.