

Standocryl VOC Easy Clear K9510



O Standocryl Verniz Easy COV K9510 pode ser utilizado numa vasta gama de aplicações combinado com os Endurecedores Easy COV. É adequado para utilização em praticamente todas as condições oficinais e fornece muito bons resultados. Tudo é mais simples em situações descomplicadas.

- Verniz em conformidade com COV em sistemas de base-sobre-verniz.
- Pronto a usar após adição do endurecedor.
- Fácil de usar em praticamente todas as condições oficinais.
- Aplicação num único processo de pintura (Aplicação 1 Visita).
- Em conformidade com COV.

Descomplicado



The Art of Refinishing.

Standocryl VOC Easy Clear K9510

Product preparation - application Padrão - Easy COV



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Standohyd Plus Base Bicamada / Standohyd Plus Transformer: Superfícies têm de estar secas / deixar evaporar de acordo com FT, antes da aplicação.
Acabamentos existentes: As superfícies têm de ser lixadas e desengorduradas antes da aplicação.



Verniz		Endurecedor	
Volume	Peso	Volume	Peso
2	100	1	52
K9510		VOC EASY 5-15 *	
		VOC EASY 10-20	
		VOC EASY 20-30	
		VOC EASY 30-40	


* Atenção, se for usado o VOC EASY 5-15 - tempo de vida da mistura é limitado a 30 min./20°C

Tempo de vida da mistura a 20°C: 30 min - 2 h



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
"Compliant"	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	pressão de entrada
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



0.5 + 1
Aplicação em 1 operação
1ª: fina com filme uniforme
2ª: normal
com intervalo para evaporação de solventes: 0 min - 2 min
evaporação final de solventes: 5 min - 10 min



	VOC EASY 5-15 / 10-20 / 20-30 / 30-40
20 °C	12 h - 16 h
60 - 65 °C	20 min - 40 min



Indicação para equipamento IV de onda curta.
50% potência: 5 min
Potência total: 10 - 15 min

Conforme COV

2004/42/IIB(d)(420) 420: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(d)) na forma pronta a usar, é no máximo de 420 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 420 g/l.

Standocryl VOC Easy Clear K9510

Produtos

Standocryl VOC Easy Clear K9510


Standex Hardener VOC Easy 5-15

Standex Hardener VOC Easy 10-20

Standex Hardener VOC Easy 20-30


Standex Hardener VOC Easy 30-40

Mistura produtos




Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Standwin IQ no quadro de mistura de produtos e na FT específica. A selecção de endurecedor e Diluente deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensão da reparação.

VOC EASY 5-15	Endurecedor acelerado muito rápido principalmente adequado a Micro Repair, reparações de painel singular e localizadas. Recomendado para aplicação em condições ambiente frias, p. ex. 5-15°C. Nota: Este endurecedor proporciona um tempo de vida da mistura limitado de 30 min/20°C.
VOC EASY 10-20	Endurecedor rápido acelerado adequado para repinturas Micro Repair, localizadas e de painel. Recomendado para condições de aplicação mais frias p. ex. 10-20°C.
VOC EASY 20-30	Endurecedor médio adequado repinturas de painel e de vários painéis. Recomendado para temperaturas de aplicação de 20-30°C.
VOC EASY 30-40	Endurecedor lento para repinturas médias a grandes. Recomendado também para climas quentes, p.ex. 30-40°C.




ISO 4: 45 - 57 s a 20°C
DIN 4: 18 - 21 s a 20°C



50 - 60 µm

Rendimento teórico

485 - 490 m²/l a 1 micron de espessura seca aplicada
Devido às diferentes características do endurecedor e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.
Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Standocryl VOC Easy Clear K9510 pode ser repintado dentro de 24 horas, sem lixagem intermédia

Standocryl VOC Easy Clear K9510



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Conceder um período adicional de tempo para pré-aquecimento até temperatura de painel.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Fechar bem a embalagem do endurecedor imediatamente após o uso, senão este produto reagirá com a humidade do ar e a água e perderá o seu efeito endurecedor.
- Adicionar 15% Standox Plastificante 5660 ao verniz. Proporção de mistura de endurecedores e diluentes inalterada.
- Em países sem legislação COV a Standox Base Bicamada também pode ser utilizada.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Standox. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Standox, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.

