

Ficha Técnica

N-4600 VOC AIR DRY CLEAR

DESCRIÇÃO

Nason Verniz COV Secagem ao Ar N-4600 é um verniz resistente a riscos, ideal para pequenas e médias reparações - de um a quatro painéis. Foi concebido para proporcionar uma secagem ao ar muito rápida. Deve ser aplicado sem tempo de evaporação entre demãos e os muito curtos períodos com que fica livre de poeiras ajudam a prevenir defeitos causados pela contaminação do ar.



Características

- Excelente e rápido desempenho de secagem ao ar.
- Não é necessário secagem em estufa; custos de energia reduzidos.
- Pronto para polir em menos de uma hora.
- Fácil proporção de mistura 2:1, sem necessidade de diluente ou aditivos.
- Boa estabilidade vertical
- Adequado para reparações pontuais, painéis e multipainéis.

Lista de Produtos

- N-4600 VOC Air Dry Clear
- N-5500 VOC Hardener

Ficha Técnica

N-4600


VOC AIR DRY CLEAR




Preparação do produto - aplicação Referência



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Base Bicamada Aquosa: Superfícies têm de estar secas / deixar evaporar de acordo com FT, antes da aplicação.
Acabamentos existentes: as superfícies têm de estar lixadas e desengorduradas antes da aplicação



Standard		
	Volume	Weight
N-4600	2	100
N-5500	1	54



a 20°C: 1 h - 1 h 30 min



Bico da pistola		Pressão de aplicação	
“Compliant”	1.3 - 1.4	1.5 - 1.8 bar	pressão de entrada
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



2 demãos

sem intervalo para evaporação de solventes



Para as opções de secagem, ver a página de detalhes.

Conforme COV

2004/42/e(840) 596: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: e) na forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 596 g/l.

Ficha Técnica

N-4600

VOC AIR DRY CLEAR




Produtos


N-4600 VOC Air Dry Clear

N-5500 VOC Hardener


Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Nason Programa de Cor no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



ISO 5: 8 - 10 s a 20°C
DIN 4: 11 - 13 s a 20°C



45 - 55 µm (2 demãos)


Rendimento teórico

305 - 340 m²/l a 1 micron de espessura seca aplicada
Devido às diferentes características do endurecedor e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.
Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Seco para manusear

	10°C	20°C	30°C
N-5500	55 - 60 min	40 - 50 min	25 - 40 min



N-4600 VOC Air Dry Clear pode ser repintado dentro de 24 horas, sem lixagem intermédia



Limpar após utilização com um diluente de limpeza base solvente adequado.

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Fechar bem as embalagens do verniz e do activador imediatamente após o uso, pois ambos reagem com a humidade do ar e a água e perderão o efeito de endurecimento.
- N-4600 VOC Air Dry Clear is scratch resistant in combination with N-5500 VOC Hardener.

Ficha Técnica

N-4600

VOC AIR DRY CLEAR



Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Nason. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Nason, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.