

## VERNIZ X3 HS

125-9030

### DESCRIÇÃO

Verniz HS desenvolvido para uma utilização eficiente. Combina secagem rápida com um brilho duradouro.

### CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Fácil de aplicar
- Tempo de secagem 60 °C: 20 - 30 min
- Brilho intenso e duradouro;
- Elevada durabilidade e resistência ao amarelecimento;
- Proporção de mistura (vol.): 2:1
- Não necessita de diluente;

### PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- A base deve estar completamente seca, deixar evapor de acordo com a ficha técnica.
- Acabamento existentes: as superfícies têm de ser lixadas e desengorduradas antes da aplicação.
- O Verniz fo testado sobre base aquosa e solvente.

### APLICAÇÃO

#### PROPORÇÃO DA MISTURA

2:1 em volume

#### FERRAMENTAS

##### **Pistola de Pulverização:**

Bico: 1.2 – 1.4 mm | Pressão: 1.5 - 2.0 bar [verificar informação do fabricante]

#### APLICAÇÃO

**Nº de demãos:** 2 demãos

Flash-off entre demãos [20°C]: 5-10 min

Flash-off final [20°C]: 5 min

Espessura de filme seco [µm]: 40-50

#### SECAGEM

Pronto a polir [20°C]: 8 - 14 h

Pronto a polir [60°C]: 20-30 min

Vida útil da mistura [20°C]: 60 min

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25°C] antes de ser aplicado.
- A selecção do endurecedor deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensão do painel.
- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisquer outros materiais ou aditivos não pretendentes à gama, salvo expressamente indicado.
- Qualquer tipo de teste (adesão, impacto de pedra, resistência química, câmara de sal, etc.) deve ser realizado após 15 dias da aplicação.



## VERNIZ X3 HS

125-9030

| PACKAGING           |                  |               |         |                   |
|---------------------|------------------|---------------|---------|-------------------|
| Descrição           | REF <sup>a</sup> | Cor/Tipologia | Formato | Unidade por caixa |
| Verniz X3           | 125-9030         | Incolor       | 1L      | 6                 |
|                     |                  |               | 5L      | 3                 |
| Endurecedor HS 9083 | 675-9083         | Rápido        | 0,5L    | 6                 |
|                     |                  |               | 2,5L    | 3                 |
| Endurecedor HS 9085 | 675-9085         | Normal        | 0,5L    | 6                 |
|                     |                  |               | 2,5L    | 3                 |

### PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

**24 meses** a partir da data de produção, armazenado em condições normais e com a embalagem fechada. Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções na embalagem. Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança. Guarde a embalagem bem fechada em local fresco, longe do calor e do frio.

### COV

COV: 580 g/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIB(e)(840)**

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e ficha de segurança.

### Informações de contacto

Revisão: 2 Data de edição: 13/03/2025

Telefone: 219 947 700  
e-Mail: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt)

#### APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL!

Leia sempre as instruções.

**IMPORTANTE:** Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local.

Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral.

Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente.

Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.