

Para Exterior

HIDROFUGANTE FACHADAS & TELHAS SB

141-0001

DESCRIÇÃO	Hidrofugante invisível baseado em silicone e solventes, de um só componente.
UTILIZAÇÃO	Especialmente desenvolvido para aplicação em materiais de construção de base mineral, tais como telhas, betão, reboco, fibrocimento, pedras naturais, tijoleira não vidrada, etc. Permite a hidrofugação de telhados porosos, tais como, telhas não vidradas, de base cimentícia, de fibrocimento, terracota, xisto, etc.
PROPRIEDADES	<p>Repelente à água e auto-lavável Invisível Elevada resistência à alcalinidade Retarda o desenvolvimento de fungos e musgos Isento de pegajosidade Eficaz mesmo sobre substratos ligeiramente humedecidos Não forma película mantendo o aspecto natural dos materiais Protege contra a formação de gelo</p>
COR(ES)	Incolor.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Densidade: 0.80 +/- 0.05 Ponto de inflamação: 23 - 61°C</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Recomendações especiais: As paredes devem estar limpas e secas, sãs e isentas de poeiras Os suportes devem ser porosos, apresentar-se bem aderentes, sãos, secos e limpos. Caso seja necessário, lixar, escovar e retirar poeiras ou outros contaminantes. Eliminar algas, musgos e bolores com o Anti Algas e Fungos (928-002X).</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Trincha, Rolo ou Pulverizador (*). Diluição e nº de demãos: Aplicar várias demãos, "húmido sobre húmido", até o substrato ficar saturado, evitando que o produto escorra. Em regra, 2 demãos são suficientes na maioria dos substratos. Lavagem da ferramenta: Com Robbilava Universal (909-000X) ou com Diluyente Sintético (927-000X).</p>
RENDIMENTO	Depende da absorção e tipo de substrato a tratar. Como aproximação, pode considerar-se o valor de 4m ² /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	4L e 15L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Recomenda-se a utilização de protecção para as mãos e olhos. Em caso de contacto do hidrofugante com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água corrente.</p> <p>Durante a aplicação devem proteger-se as superfícies de vidro e alumínio. Em caso de projecção do produto nessas superfícies, limpar imediatamente com água.</p> <p>(*). Quando se procede à aplicação do produto, não se deve deixar nas superfícies, produto que não tenha sido absorvido na sua totalidade, como gotas, escorridos ou espessuras elevadas, caso contrário estas zonas podem ficar esbranquiçadas. Todo o produto não</p>

absorvido deve ser removido da superfície antes da sua secagem. Ter especial atenção na aplicação com pulverizador, uma vez que a probabilidade de se formarem gotículas e canais de escorridos é muito elevada.

Se houver requisitos estéticos elevados (o que acontece geralmente quando utilizado sobre pedra natural) é recomendada a execução de um ensaio prévio. Sobre determinado tipo de pedras pode verificar-se o aparecimento de manchas ou ligeiro escurecimento da superfície.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consulte a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 147 24.2

12/07/2024 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES