

Para Exterior
HIDROFUGANTE FACHADAS SB

141-0001

DESCRIÇÃO	Hidrofugante baseado em silicone e solventes, de um só componente.
UTILIZAÇÃO	Especialmente desenvolvido para aplicação em materiais de construção de base mineral, tais como, betão, reboco, fibrocimento, pedras naturais, tijoleira não vidrada, etc.
PROPRIEDADES	Repelente à água Elevada resistência à alcalinidade Isento de pegajosidade Eficaz mesmo sobre substratos ligeiramente humedecidos
COR(ES)	Incolor.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 0.80 +/- 0.05 Ponto de inflamação: 23 - 61°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Recomendações especiais: As paredes devem estar limpas e secas, sãs e isentas de poeiras Os suportes devem ser porosos, apresentar-se bem aderentes, sãos, secos e limpos. Caso seja necessário, lixar, escovar e retirar poeiras ou outros contaminantes. Eliminar algas, musgos e bolores com o Aditivo Anti Algas e Fungos (928-002X) .
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, Rolo ou Pulverizador. Diluição e nº de demãos: Aplicar várias demãos, "húmido sobre húmido", até o substrato ficar saturado, evitando que o produto escorra. Em regra, 2 demãos são suficientes na maioria dos substratos. Lavagem da ferramenta: Com Robbilava Universal (909-000X) ou com Diluyente Sintético (927-000X) .
RENDIMENTO	Depende da absorção e tipo de substrato a tratar. Como aproximação, pode considerar-se o valor de 4m ² /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L, 4L e 15L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Recomenda-se a utilização de protecção para as mãos e olhos. Em caso de contacto do hidrofugante com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água corrente. Durante a aplicação devem proteger-se as superfícies de vidro e alumínio. Em caso de projecção do produto nessas superfícies, limpar imediatamente com água. Se houver requisitos estéticos elevados (o que acontece geralmente quando utilizado sobre pedra natural) é recomendada a execução de um ensaio prévio. Sobre determinado tipo de pedras pode verificar-se o aparecimento de manchas ou ligeiro escurecimento da superfície.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consulte a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 147 18.1

25-09-2018 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES