

Para Exterior  
**HIDROFUGANTE TELHADOS WB**  
 141-0006

DESCRIÇÃO	Hidrofugante aquoso baseado numa emulsão de silicone. Produto caracterizado por formar uma barreira que impede a entrada de água, protegendo as superfícies contra as agressões climatéricas.
UTILIZAÇÃO	Especialmente desenvolvido para a hidrofugação de telhados porosos, tais como, telhas não vidradas, de base cimentícia, de fibrocimento, terracota, xisto, etc.
PROPRIEDADES	<b>Aspecto telha renovada</b> , resultante do seu acabamento acetinado que aviva a cor das superfícies Protege contra a formação de gelo Retarda o desenvolvimento de fungos e musgos
COR(ES)	Incolor quando seco (leitoso na embalagem)
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Acetinado <b>Densidade:</b> 0.99 +/- 0.02 <b>Ponto de inflamação:</b> > 100°C <b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máximo 1 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Recomendações especiais:</b> Os suportes devem ser porosos, apresentar-se bem aderentes, são, secos e limpos. Caso seja necessário, escovar e retirar poeiras ou outros contaminantes. Eliminar algas, musgos e bolores com o <b>Anti Algas e Musgos (909-002X)</b> .
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Trincha, Rolo ou Pulverizador (*). <b>Diluição e nº de demãos:</b> Aconselha-se a aplicação tal e qual é fornecido até saturação do substrato, evitando que o produto escorra. <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.
RENDIMENTO	Depende da absorção e tipo de substrato a tratar. Como aproximação, pode considerar-se o valor de 4 a 6 m <sup>2</sup> /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	4L e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	(*). Quando se procede à aplicação do produto, não se deve deixar nas superfícies, produto que não tenha sido absorvido na sua totalidade, como gotas, escorridos ou espessuras elevadas, caso contrário estas zonas podem ficar esbranquiçadas. Todo o produto não absorvido deve ser removido da superfície antes da sua secagem. Ter especial atenção na aplicação com pulverizador, uma vez que a probabilidade de se formarem gotículas e canais de escorridos é muito elevada.  Em algumas superfícies pode ocorrer uma ligeira diferença de cor. Em caso de dúvida, teste numa pequena área. Evitar salpicar em outras superfícies não porosas. Limpe os salpicos com um pano húmido antes que sequem. Se começar a chover, pare de imediato o tratamento e proteja as superfícies já hidrofugadas.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PROPORÇÕES  
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

Consulte a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 384 24.2

12/07/2024 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES