



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC VIERO 107 21.1

Cera natural de base aquosa para interior

NATURWAX

156-2041

DESCRIÇÃO	Cera natural, de base aquosa, isenta de solventes. Baseada em cera natural de abelhas e sabão de Marselha.
UTILIZAÇÃO	Para obter uma camada protectora e abrillantadora em acabamentos tipo estuque veneziano no interior.
PROPRIEDADES	Cera natura isenta de solventes Forma camada protectora e abrillantadora
COR(ES)	Incolor .
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Brilhante Densidade : cerca de 0,98 Kg/dm ³ Viscosidade de aprovação : 1000 - 1200 cPs (Brookfield)
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Antes de iniciar a aplicação certifique-se que o substrato está bem seco, limpo e sem resíduos de pó.
APLICAÇÃO	Sobre um acabamento tipo Estuque Veneziano perfeitamente seco : a) misturar o produto até atingir perfeita homogeneidade e aplicar com um pano macio ou com esponja distribuindo o produto uniformemente sobre toda a superfície . b) se o produto estiver uma consistência elevada poderá ficar mais líquido através de um ligeiro aquecimento. c) assim que a cera estiver bem seca (após cerca de 2 a 4 horas) esfregue a superfície com um pano de lã macio até atingir o brilho desejado .
RENDIMENTO	Cerca de 15 a 20 m ² / litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1 L e 5 L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	12 meses nas embalagens originais e seladas, a temperaturas entre + 5°C e + 35°C, protegido de sol directo e de calor forte.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Recomenda-se que a temperatura ambiente durante a aplicação e durante a secagem se situe entre + 5°C e + 32°C. Homogeneizar bem o produto antes de utilizar .
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do Produto
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são as correctas de acordo com os nossos ensaios mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC VIERO 107 21.1

30/01/2021 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES