



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 438 21.1

Revestimento transparente de base aquosa hidro-repelente

AQUA PROTECTION

156-2131

DESCRIÇÃO	Proteção transparente hidro-repelente de base aquosa para aplicação em superfícies verticais sobre revestimentos minerais ou tintas convencionais (orgânicas).
UTILIZAÇÃO	Para aplicação em paredes no exterior ou interior. Especialmente recomendado para conferir às superfícies um efeito de hidro-repelência.
PROPRIEDADES	Excelente repelência e resistência à água Elevada resistência aos raios UV e às intempéries Não amarelece. Fácil de limpar e resistente a detergentes
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Massa volúmica : 1,02 - 1,10 Kg/L
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície deve estar perfeitamente coesa, seca, homogénea, limpa sem óleos, poeiras ou outros contaminantes.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha e rolo pelo curto Nº demãos e diluição : 2 demãos tal e qual o produto é fornecido. Tempo de secagem : Para demão seguintes: Aguardar 24 horas entre demãos e lixar suavemente (grão 500). O efeito hidro-repelente em superfícies minerais à base de cal só se verifica se o AQUA PROTECTION for aplicado após secagem completa das mesmas e decorridas pelo menos 48 horas. Conselhos de aplicação : - Antes de aplicar, homogeneizar bem o produto na embalagem. - Em superfícies minerais é necessário garantir que as mesmas estejam bem secas. Recomenda-se a aplicação do AQUA PROTECTION, sobre estes acabamentos, após o mínimo de 48 horas de secagem. - Para garantir a proteção é necessário que o acabamento esteja bem compacto, suave e liso, devendo ser lixada a superfície de modo a reduzir a sua porosidade. - No caso de se pretender aumentar o nível de proteção, pode ser aplicada uma 3ª demão nas mesmas condições da anterior. - Complete cada parede sem deixar o acabamento secar a meio. Limpeza da ferramenta : Com água
RENDIMENTO	2,5 a 2,7 m ² /L para 2 demãos
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1L e 4L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	12 meses na embalagem original e a uma temperatura entre + 5°C e 30° C.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Em superfícies grandes é aconselhável planear a aplicação do acabamento de modo que cada ciclo seja terminado em pontos técnicos, como por exemplo arestas, parede ou chão, de

modo a limitar diferenças na continuidade da aplicação.

As temperaturas da superfície e ambiente, deverão estar situadas entre os +5°C e +35°C e uma humidade relativa do ambiente inferior a 80% durante a aplicação e secagem do produto. Evitar a aplicação em tempo chuvoso, com vento forte e com os raios solares a incidir directamente sobre a superfície a trabalhar.

Considerando que o efeito protector inicia-se após 7 dias da aplicação da última demão a superfície deve ser protegida do contacto com água durante este período.

Em superfícies minerais a duração e eficácia da proteção depende da sua exposição e utilização, sendo necessário reforçar o tratamento protetivo ao longo do tempo.

Os acabamentos minerais devido à sua natureza absorvem naturalmente água à sua superfície que origina o aparecimento de manchas. A utilização do AQUA PROTECTION minimiza este efeito.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 438 21.1

30/01/2021 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES