



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIERO 015 21.2

Primário opacificante de base aquosa, com propriedades anti-alcálinas para exterior

VIEROQUARTZ

161

DESCRIÇÃO	Primário opacificante, baseado em copolímeros sintéticos em emulsão aquosa, pigmentos de alta qualidade e aditivos que lhe conferem uma película ótima.
UTILIZAÇÃO	Primário opacificante com propriedades anti-alcálinas para superfícies exteriores de argamassa, betão, etc.
PROPRIEDADES	Excelente resistência à alcalinidade Boas características de elasticidade e impermeabilidade à água Permeabilidade ao vapor de água Excelente aplicabilidade e opacidade
COR(ES)	Branco e centenas de cores claras e fortes , disponíveis através do Sistema de Tintagem VIERO (branco tintável e base TR).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : $1,60 \pm 0,03$ Viscosidade : 116 - 120 KU/ 25°C Teor em sólidos : $69 \pm 1\%$ COV's : Valor limite UE para este produto (cat A/g): 30g/l. Este produto contém no máximo 29g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Sobre superfícies novas, escovar cuidadosamente toda a superfície. As paredes devem estar secas e isentas de poeiras, gorduras, óleos ou outras substâncias estranhas.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha, rolo ou pistola Diluição e n.º de demãos : Deve aplicar-se 1 demão do primário Vieroquartz diluído 1:1 com água. Tempo de secagem : 2 a 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.
RENDIMENTO	Cerca de 0,2 a 0,4 kg/m ² A determinação efectiva do consumo depende das condições do suporte e das suas capacidades de absorção.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	7,5 KG e 25 KG.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses. Conservar o produto na embalagem original, a temperaturas não inferiores a 5°C, ao abrigo da luz solar directa e com as tampas das embalagens bem fechadas.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Misturar bem o produto antes da sua utilização. Não é aconselhável aplicar o produto quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja a ocorrência de chuva nos dias imediatos à aplicação, quando estiver vento forte e especialmente se este for quente e seco e quando as paredes estiverem geladas ou expostas à ação directa e intensa dos raios solares. O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo

	exacto de COV's
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do Produto.
GARANTIAS	Este produto é parte integrante da ETA 20/0495.
NOTA	As informações fornecidas são as correctas de acordo com os nossos ensaios mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC - VIERO 015 21.2 05/02/2021 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	