www.tintasrobbialac.pt | robbialac@robbialac.pt Serviço de Apoio ao Cliente: 219 739 699 / 911 800 085

CC 347 00.0 483 25.1

Tinta aquosa vinílica de elevada qualidade

COLOR TESTER

192-

DESCRIÇÃO	Tinta de acabamento mate de elevada qualidade, formulada à base de uma dispersão vinílica e pigmentos de elevada resistência e retenção de cor.
UTILIZAÇÃO	Para testar cores sobre paredes interiores e exteriores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	**Excelente acabamento e opacidade** Boa retenção da cor Muito fácil de aplicar Acabamento mate profundo
COR(ES)	**Cores claras, médias e fortes** conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	**Brilho:** Mate Total **Brilho especular:** inferior a 5 UB com ângulo de incidência de 85º **Densidade:** 1,34 - 1,40 Kg/L **Viscosidade:** 105 - 110 KU/25º Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. **Teor de sólidos** (peso): 55 +/- 2% **Teor de sólidos** (volume): 37 +/- 2% **COV's:** Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 15 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	**Pintura de Raíz** A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama **Aguaplast** adequadas à situação em causa. Para regularizar a absorção da superfície e protege-la de eventuais contaminações de fungos e algas, recomenda-se a aplicação do **Primário Plastron Anti-Humidade** (020-0200). Como regularizador da absorção, em alternativa, recomenda-se a aplicação do **Primário Total 3 em 1** (020-0280). Sempre que o substrato a pintar não apresente cor uniforme ou, no caso de repinturas, sempre que existir um grande contraste entre a cor existente e a pretendida, aconselha-se a aplicação do **Primário Promotor de Opacidade OpacPlus** (020-0270). Para isolar manchas (tais como nicotina ou manchas secas de humidade) ou promover a aderência a uma grande variedade de substratos, recomenda-se a aplicação do **Primário Classidur** (020-0098). Sobre substratos friáveis ou pulverulentos, recomenda-se a aplicação do **Primário Hidro-Armadura Fixador** (020-0206). Como alternativa, em substratos poucos coesos, recomenda-se a aplicação do **Primário Armadura Consolidante NG** (021-0011). Sobre substratos alcalinos, aplicar o **Primário Hidro-Armadura NG** (020-0105), **Hidro-Armadura Fixador** (020-0206) ou **Primário Total 3 em 1** (020-0280). **Repinturas**

	Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet Fina é recomendável, para disfarçar pequenas irregularidades. Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas **Aguaplast Standard** e/ou a **Aguaplast Standard Cima** no interior, ou a **Aguaplast Rapid Fassade** e/ou a **Universal Fassade** no exterior. Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se as massas **Aguaplast Fibra** para paredes lisas ou **Aguaplast Flex Fill** para paredes com textura. A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com **Robbilava Universal** (909-000X), diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água. No isolamento, selagem e casos particulares, proceder como no caso de uma pintura de raiz.
APLICAÇÃO	**Ferramentas:** Rolo, trincha ou pistola. **Diluição e nº de demãos:** Aplicar 2 a 3 demãos, sendo a 1ª demão diluída com cerca de 10 a 15% e as restantes com cerca de 5 a 10%, com água. **Tempo de secagem:** Para manuseamento: Cerca de 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC. Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições. **Lavagem da ferramenta:** Com água.
RENDIMENTO	10 a 12 m^2/Litros/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0.375L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jato de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do **Desinfectante Aquoso** (909-001X). Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o **Aditivo Anti Algas e Fungos** (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas. Não se deverá efetuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5ºC ou superior a 35ºC ou quando a humidade relativa atmosférica for superior a 80%, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco) ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares. Em aplicações com pistola, obtêm-se rendimentos inferiores ao acima indicado, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem. As diluições indicadas são orientativas e podem ser diferentes , mediante as condições ambientais ou dos próprios substratos. Tal como a maioria das tintas mate, quando as superfícies são sujeitas a fricção, pode ocorrer subida de brilho e em algumas cores fortes o aparecimento de riscos esbranquiçados . * O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.