

## 7170 TINTA PRETA MATE 1K

273-1000

### DESCRIÇÃO

Tinta preta mate 1K baseada em resina nitrosintética de elevada qualidade.

### CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Fácil de aplicar
- Alto poder de cobertura
- Secagem rápida

### PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- Superfície deve estar, limpa, têm de ser lixadas e desengorduradas antes da aplicação.

### APLICAÇÃO

**PROPORÇÃO DA MISTURA** 50% - 100% vol. com Diluente acrílico [7030 / 7050 / 7070]

#### FERRAMENTAS

**Pistola de Pulverização:**

Bico: 1.3 – 1.5 mm | Pressão: 1.8 - 2.0 bar [verificar informação do fabricante]

#### APLICAÇÃO

**Nº de demãos:** 1 – 2 demãos

Flash-off [20°C]: 5-10 min

Espessura de filme seco [µm]: 30-50

#### SECAGEM

Livre de Poeiras [20°C]: 15-20 min

Seco ao toque [20°C]: 2-3 h

Seco em profundidade [20°C]: 24h

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25°C] antes de ser aplicado.
- O produto deve ser agitado e homogenizado antes da aplicação.
- A seleção do diluente deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensão do painel.
- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisquer outros materiais ou aditivos não pertencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- Qualquer tipo de teste (adesão, impacto de pedra, resistência química, câmara de sal, etc.) deve ser realizado após 15 dias da aplicação.

PACKAGING				
Descrição	REF <sup>a</sup>	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
7170 Tinta Mate 1K	273-1000	Preto	750ml	6
Diluente Acílico 7050	625-0208	Normal	0,5L	12
			1L	12
			5L	3
Diluente Acílico 7030	625-0209	Rápido	1L	12
Diluente Acílico 7070	625-0212	Lento	5L	3

## 7170 TINTA PRETA MATE 1K

273-1000

### PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

**24 meses** a partir da data de produção, armazenado em condições normais e com a embalagem fechada. Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções na embalagem. Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança. Guarde a embalagem bem fechada em local fresco, longe do calor e do frio.

### COV

COV: <840 g/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIIB(a)(<840)**

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e ficha de segurança.

### Informações de contacto

Revisão: 2 Data de edição: 25/07/2025

Telefone: 219 947 700  
e-Mail: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt)

#### APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL!

Leia sempre as instruções.

**IMPORTANTE:** Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local.

Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral.

Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente.

Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.