9009 ALUMÍNIO PARA JANTES 1K

273-1002

DESCRIÇÃO

Tinta 1K prateada de alto brilho, à base de resina nitrocelulósica de elevada qualidade e pigmentos de alumínio, especialmente indicada para a renovação de jantes e tampões de roda.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Excelente adesão a diversos substratos
- Secagem rápida.
- Elevado poder de cobertura, proporcionando um consumo económico.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- As superfícies a reparar devem estar limpas, secas, isentas de ferrugem e desengorduradas utilizando o 9515 Desengordurante Anti-Silicone (602-0016).
- A adesão ideal é obtida sobre superficies devidamente lixadas e preparadas.

APLICAÇÃO NORMAL

PROPORÇÃO DA MISTURA	40-50% Diluente acrílico 7050 (625-0208)
FERRAMENTAS	**Pistola de Pulverização:** Bico: 1.2 – 1.4 mm | Pressão: 1.6 – 1.8 bar [verificar informação do fabricante]
APLICAÇÃO	**Nº de demãos:** 1,5 – 2 demãos Flash-off entre demãos: 0 - 5 min Espessura de filme seco [µm]: 20 - 30
SECAGEM	Livre de poeiras [20ºC]: 10 – 15 min Pronto a manusear [20ºC]: 120 – 180 min Dureza total [20ºC]: 24h

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisqueres outros materiais ou aditivos não pretencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- Qualquer tipo de ensaio ao revestimento aplicado (teste de adesão, resistência ao impacto de gravilha, resistência química, ensaio em câmara de névoa salina, entre outros) deverá ser realizado apenas após 15 dias da aplicação.
- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25ºC] antes de ser aplicado.
- O produto pronto a aplicar restante não deve ser novamente colocado na embalagem original.

PACKAGING

Descrição	REFª	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
9009 Alumínio para jantes 1K	273-1002	Prateado	750ml	6

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

36 meses a partir da data de produção, armazenado em condições normais, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar direta, na sua embalagem original devidamente fechada.

9009 ALUMÍNIO PARA JANTES 1K

273-1002

COV

COV: 735 g/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIB(e)(840)**

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e consultar a Ficha de Dados de Segurança antes da utilização.

Informações de contacto	Revisão: 2 Data de edição: 16/10/2026
Telefone: 219 947 700 e-Mail: robbialac@robbialac.pt	**APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL!** Leia sempre as instruções. IMPORTANTE: Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local. Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral. Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente. Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.