



9900 Primário Aparelho HS 5:1 / 3:1

325-01XX

DESCRIÇÃO

Primário Aparelho de Base Acrílica HS de alto enchimento, adequado para pequenas e grandes reparações.

Possibilidade de escolha entre dois tipos de endurecedores distintos consoante a velocidade de secagem pretendida (rápida ou normal).

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Alto poder de enchimento.
- Secagem rápida, fácil de lixar – poupança de tempo, esforço e lixa
- Proporciona uma superfície lisa favorecendo a qualidade do acabamento final.
- Aplicação direta ao metal; adesão a galvanizados e aluminios
- Possibilidade de aplicação em partes plásticas
- Secagem Standart: Proporção de mistura 5:1
- Secagem Rápida: Proporção de mistura 3:1
- Em conformidade com a legislação COV.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- As superfícies a reparar devem estar limpas, secas, isentas de ferrugem e desengorduradas utilizando o 9515 Desengordurante Anti-Silicone (602-0016).

AÇO/METAL NU

- O aço nu deve ser ligeiramente lixado e estar completamente isento de ferrugem antes da aplicação. O 9900 Primário-Aparelho HS pode ser aplicado diretamente, contudo recomenda-se a utilização de um primário epóxi 2K ou wash primer sempre que sejam necessários níveis máximos de aderência e proteção anticorrosiva.
- Peças ou painéis novos: lixar com P240-P320 a seco.
- Revestimentos antigos: lixar com P280-P320 a seco.
- Fibra de vidro: lixar com P320 a seco.
- Betumes de poliéster: lixar com P120-P320 a seco.
- Recomenda-se a utilização da gama 3085 de discos cerâmicos.
- Zinco e Alumínio: Utilize um esfregão abrasivo.

Nota: O 9900 Primário-Aparelho HS pode ser aplicado diretamente sobre estes substratos, contudo recomenda-se a realização prévia de testes de aderência ou a utilização de um primário epóxi 2K (Zinco) e wash primer (Alumínio) quando for necessária elevada adesão.

APLICAÇÃO EM PLÁSTICOS

- No caso de aplicação sobre plásticos, limpar a superfície e desengordurar com o 9515 Desengordurante Anti-Silicone (602-0016). Diferentes tipos de plásticos devem encontrar-se livre de agentes desmoldantes, lixados e desengordurados.

9900 Primário Aparelho HS 5:1 / 3:1 325-01XX

APLICAÇÃO – SECAGEM RÁPIDA		
	Aplicação Normal	Aplicação em Plásticos
PROPORÇÃO DA MISTURA	3:1 em volume com Endurecedor 3950 + 10 - 20% Diluente acrílico	3:1 em volume com Endurecedor 3950 + 10% Aditivo 7035 + 10% Diluente acrílico
FERRAMENTAS	Pistola de Pulverização: Bico: 1.4 – 1.8 mm Pressão: 1.5 – 2.0 bar [verificar informação do fabricante]	
APLICAÇÃO	Nº de demãos: 1 – 2 demãos Flash-off: 3 – 5 min Espessura de filme seco [µm]: 60-120	
SECAGEM	Pronto a lixar [20°C]: 60 min Pronto a lixar [60°C]: 5 – 7 min Onda curta de IV: 3 – 5 min Vida útil da mistura [20°C]: 20 – 40 min	

APLICAÇÃO – SECAGEM STANDART		
	Aplicação Normal	Aplicação em Plásticos
PROPORÇÃO DA MISTURA	5:1 em volume com Endurecedor 9220-9270 + 10-20% Diluente acrílico 7030-7050 Nota: Em superfícies de grandes dimensões e temperaturas elevadas recomenda-se a utilização do 9270 + 20-25% do 7070	5:1 em volume com Endurecedor 9220-9270 + 10% Aditivo 7035 + 10% Diluente acrílico
FERRAMENTAS	Pistola de Pulverização: Bico: 1.4 – 1.8 mm Pressão: 1.5 – 2.0 bar [verificar informação do fabricante]	
	Aplicação Normal	Aplicação Elevada Espessura
APLICAÇÃO	Nº de demãos: 1 – 2 demãos Flash-off: 5 – 10 min Espessura de filme seco [µm]: 60-120	Nº de demãos: 3 – 5 demãos Flash-off: 10 – 20 min Espessura de filme seco [µm]: 240-350
SECAGEM	Espessura de filme seco 60 - 120 µm Pronto a lixar [20°C]: 6 – 8 h Pronto a lixar [60°C]: 25 – 30 min Onda curta de IV: 20 – 25 min Vida útil da mistura [20°C]: 30 – 50 min	Espessura de filme seco 240 - 350 µm Pronto a lixar [20°C]: >12h Pronto a lixar [60°C]: 40 min Onda curta de IV: 30 min Vida útil da mistura [20°C]: 30 – 50 min

9900 Primário Aparelho HS 5:1 / 3:1 325-01XX

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisquer outros materiais ou aditivos não pretencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- A seleção do endurecedor e diluente deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensão do painel.
- Antes da aplicação de bases bicamada aquosas, limpar a superfície com um desengodurante Anti-Silicone (602-0016) adequado, conforme recomendado pelo fabricante da base bicamada.
- **ATENÇÃO:** Devido à diversidade de plásticos e compostos existentes no mercado, recomenda-se a realização prévia de testes de aplicação e aderência.
- A presença de agentes desmoldantes utilizados no fabrico das peças plásticas pode afetar a aderência dos revestimentos, pelo que poderá ser necessário efetuar um pré-aquecimento da peça durante 60 minutos a 60°C.
- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25°C] antes de ser aplicado.
- Qualquer tipo de ensaio ao revestimento aplicado (teste de adesão, resistência ao impacto de gravilha, resistência química, ensaio em câmara de névoa salina, entre outros) deverá ser realizado apenas após 15 dias da aplicação.
- O produto pronto a aplicar restante não deve ser novamente colocado na embalagem original.

PACKAGING				
Descrição	REF ^a	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
9900 Primário Aparelho	325-0108	Branco	1L/3,5L	6/2
	325-0109	Preto	1L/3,5L	6/2
	325-0112	Cinzento	1L/3,5L	6/2
Endurecedor HS	675-0122	3950 - Normal	1L	12
Endurecedor HS	675-0121	9220 - Extra Rápido	0,2/0,5/0,7/2,5L	12/12/12/3
	675-0120	9250 - Normal	0,2/0,5/0,7/2,5L	12/12/12/3
	675-0129	9270 - Lento	2,5L	3
7035 Aditivo para Plásticos	675-0126	-	0,5L	12
Diluente Acrílico	625-0209	7030 - Rápido	1L	12
	625-0208	7050 - Normal	0,5/1/5L	12/12/3
	625-0212	7070 - Lento	5L	3

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

36 meses a partir da data de produção, armazenado em condições normais, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar direta, na sua embalagem original devidamente fechada.

COV

COV: 540 g/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIIB(c)(540)**

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e consultar a Ficha de Dados de Segurança antes da utilização.



9900 Primário Aparelho HS 5:1 / 3:1

325-01XX

Informações de contacto	Revisão: 2 Data de edição: 22/07/2026
Telefone: 219 947 700 e-Mail: robbialac@robbialac.pt	APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL! Leia sempre as instruções. IMPORTANTE: Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local. Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral. Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente. Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.