

7080 PRIMÁRIO-APARELHO ACRÍLICO

325-0011X

DESCRIÇÃO

Primário Aparelho Acrílico HS de alto enchimento, universal, adequado para todos os tipos de reparação e diversos substratos. Caracteriza-se pela secagem rápida e fácil de lixar, contribuindo para uma maior produtividade no processo de reparação.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Alto poder de enchimento.
- Secagem rápida, fácil de lixar.
- Aplicação direta ao metal, com aderência em superfícies de zinco e alumínio.
- Possibilidade de aplicação em peças plásticas (em combinação com o 7035 Aditivo para plásticos (675-0126)).
- Em conformidade com a legislação COV.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- As superfícies a reparar devem estar limpas, secas, isentas de ferrugem e desengorduradas utilizando o 9515 Desengordurante Anti-Silicone (602-0016).

AÇO/METAL NU

- O aço nu deve ser ligeiramente lixado e estar completamente isento de ferrugem antes da aplicação. O 7080 Primário Aparelho-Acrílico pode ser aplicado diretamente, contudo recomenda-se a utilização de um primário epóxi 2K ou wash primer sempre que sejam necessários níveis máximos de aderência e proteção anticorrosiva.
- Peças ou painéis novos: lixar com P240-P320 a seco.
- Revestimentos antigos: lixar com P280-P320 a seco.
- Fibra de vidro: lixar com P320 a seco.
- Betumes de poliéster: lixar com P120-P320 a seco.
- Recomenda-se a utilização da gama 3085 de discos cerâmicos.
- Zinco e Alumínio: Utilize um esfregão abrasivo.

Nota: O 7080 Primário-Aparelho Acrílico pode ser aplicado diretamente sobre estes substratos, contudo recomenda-se a realização prévia de testes de aderência ou a utilização de um primário epóxi 2K (Zinco) e wash primer (Alumínio) quando for necessária elevada adesão.

APLICAÇÃO EM PLÁSTICOS

- No caso de aplicação sobre plásticos, limpar a superfície e desengordurar com o 9515 Desengordurante Anti-Silicone (602-0016). Diferentes tipos de plásticos devem encontrar-se livre de agentes desmoldantes, lixados e desengordurados.

APLICAÇÃO

	Aplicação Normal	Aplicação em Plásticos
PROPORÇÃO DA MISTURA	4:1 em volume com Endurecedor + 10% Diluente acrílico	4:1 em volume com Endurecedor + 10% Aditivo 7035 + 0-5% Diluente acrílico
FERRAMENTAS	Pistola de Pulverização: Bico: 1.4 – 1.8 mm Pressão: 1.5 - 2 bar [verificar informação do fabricante]	
APLICAÇÃO	Aplicação Normal Nº de demãos: 1 - 2 demãos Flash-off entre demãos: 5 - 10 min Espessura de filme seco [µm]: 60 - 180	Aplicação de “Alto Enchimento” Nº de demãos: 3 - 5 demãos Flash-off entre demãos: 5 - 10 min Espessura de filme seco [µm]: 240-350
	Aplicação Normal Pronto a lixar [20°C]: 2,5 – 3 h Pronto a lixar [60°C]: 10 – 15 min Onda curta de IV: 5 – 7 min Vida útil da mistura [20°C]: 20 – 40 min	Aplicação de “Alto Enchimento” Pronto a lixar [20°C]: 3 – 4 h Pronto a lixar [60°C]: 20 – 25 min Onda curta de IV: 25 – 40 min Vida útil da mistura [20°C]: 20 – 40 min
SECAGEM		

7080 PRIMÁRIO-APARELHO ACRÍLICO

325-0011X

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisquer outros materiais ou aditivos não pertencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- A seleção do endurecedor e diluente deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensão do painel.
- **ATENÇÃO:** Devido à diversidade de plásticos e compostos existentes no mercado, recomenda-se a realização prévia de testes de aplicação e aderência.
- A presença de agentes desmoldantes utilizados no fabrico das peças plásticas pode afetar a aderência dos revestimentos, pelo que poderá ser necessário efetuar um pré-aquecimento da peça durante 60 minutos a 60°C.
- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25°C] antes de ser aplicado.
- Qualquer tipo de ensaio ao revestimento aplicado (teste de adesão, resistência ao impacto de gravilha, resistência química, ensaio em câmara de névoa salina, entre outros) deverá ser realizado apenas após 15 dias da aplicação.
- O produto pronto a aplicar restante não deve ser novamente colocado na embalagem original.

PACKAGING				
Descrição	REF ^a	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
7080 Primário-Aparelho Acrílico	325-0114	Branco		
	325-0115	Preto	3L	2
	325-0113	Cinzentos		
Endurecedor HS	675-0134	9082 - Extra-Rápido	0,75L	6
	675-9085	9085 - Normal	0,5L / 2,5L	6 / 3
7035 Aditivo para plásticos	675-0126	-	0,5L	12

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

36 meses a partir da data de produção, armazenado em condições normais, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar direta, na sua embalagem original devidamente fechada.

COV

COV: 540 Kg/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIIB (c) (540)**

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e consultar a Ficha de Dados de Segurança antes da utilização.

7080 PRIMÁRIO-APARELHO ACRÍLICO

325-0011X

Informações de contacto	Revisão: 2 Data de edição: 15/07/2026
Telefone: 219 947 700 e-Mail: robbialac@robbialac.pt	APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL! Leia sempre as instruções. IMPORTANTE: Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local. Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral. Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente. Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.