

Ficha Técnica

N-3505 / N-3503 / N-3501 FILLER WHITE / GREY / BLACK

DESCRIÇÃO

Nason Aparelho Branco N-3505, Aparelho Cinzento N-3503 e Aparelho Preto N-3501 fazem parte do sistema de reparação Nason. Estes aparelhos universais de altos sólidos, robustos e em conformidade COV foram desenvolvidos para um processo fácil e de secagem rápida. Têm uma ampla janela de aplicação, proporcionam excelente estabilidade vertical e têm um excelente comportamento ao regularizar imperfeições do substrato. Cada tonalidade pode ser utilizada isoladamente ou em mistura entre elas para adequar o tom óptimo à cor do acabamento subsequente. Isto permite obter um acabamento final muito suave.



Características

- Simples de aplicar.
- Fácil de lixar.
- Excelente estabilidade vertical.
- Em conformidade com COV.

Lista de Produtos

- N-3501 Filler Black
- N-3503 Filler Grey
- N-3505 Filler White
- N-5500 VOC Hardener
- N-5600 VOC Hardener Slow
- N-5700 VOC Hardener Fast
- N-6000 Thinner
- N-6100 Thinner Slow
- N-6200 Thinner Fast

Ficha Técnica

N-3505 / N-3503 / N-3501


FILLER WHITE / GREY / BLACK



Preparação do produto - aplicação Referência Lixável



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Wash Primer ou primário epóxi
Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
Primário OEM (primário cataforese), lixado ligeiramente ou não lixado e muito bem desengordurado.
Observação: devido à vasta variedade de tintas por electrodeposição presentes no mercado, a respectiva qualidade pode diferir muito. Por esta razão é preferível lixar ligeiramente o primário electroforético.
Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agente desmoldante, lixados e desengordurados.



	Spot & Panel Repair		Standard		Large Surface	
	Volume	Weight	Volume	Weight	Volume	Weight
N-3505 / N-3503 / N-3501	5	100	5	100	5	100
N-5500			1	14		
N-5600					1	14
N-5700	1	14				
N-6200 / N-6000	0 - 10%	0 - 7				
N-6000 / N-6100 / N-6200			0 - 10%	0 - 7		
N-6000 / N-6100					0 - 10%	0 - 7




Tempo de vida da mistura a 20°C: 2 h - 2 h 30 min



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
"Compliant"	1.6 - 1.9	1.5 - 2 bar	pressão de entrada
HVLP	1.6 - 1.9	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



1 - 3 demãos com período para evaporação intermédio e final, até ficar fosco



	N-5500	N-5600	N-5700
20 °C	4 h	-	3 h
60 - 65 °C	30 min	35 min - 40 min	20 min



Indicação para equipamento IV de onda curta.
50% potência: 5 min
Potência total: 15 min



P360 - P500
P800 - P1000



Base Bicamada aquosa

Conforme COV

2004/42/IIB(c)(540) 540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na forma pronta a usar, é no máximo de 540 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 540 g/l.

Ficha Técnica

N-3505 / N-3503 / N-3501

FILLER WHITE / GREY / BLACK



Produtos

N-3501 Filler Black

N-3503 Filler Grey

N-3505 Filler White

N-5500 VOC Hardener

N-5600 VOC Hardener Slow


N-5700 VOC Hardener Fast

N-6000 Thinner


N-6100 Thinner Slow

N-6200 Thinner Fast

Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Nason Programa de Cor no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



60 - 80 μm por demão

Rendimento teórico

380 - 460 m^2/l a 1 micron de espessura seca aplicada

Devido às diferentes características do endurecedor e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.

Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Homogeneizar completamente e colocar a embalagem na máquina de agitação.
- Conceder um período adicional de tempo para pré-aquecimento até temperatura de painel.
- O melhor isolamento - mesmo com substratos mais críticos - é assegurado quando se aplica espessuras secas médias de cerca de 80 - 120 μm em 2 demãos, quer com secagem ao ar após 1 noite quer em estufa ou quer com secagem IV. Com substratos críticos, é imperativo realizar um pré-tratamento cuidadoso e o aparelho deve ser aplicado em toda a peça.
- Para espessuras secas aplicadas superiores a 150 micron, secar ao ar 1 noite a 20°C ou 40 min. a 60-65°C temperatura de painel.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.

Ficha Técnica

N-3505 / N-3503 / N-3501

FILLER WHITE / GREY / BLACK



	White	Light Grey	Grey	Dark Grey	Black
N-3505	100	72.5	-	-	-
N-3503	-	27.5	100	60	-
N-3501	-	-	-	40	100

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Nason. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Nason, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.